

측정 위치	측정 치				평균 강도	보정 치				반발도 (R)	각도(α°) 보정(ΔR)	기준 반발도 (R ₀)	압축강도(F _c ,MPa)		재령 계수 (α)	추정강도(F _{ck} ,MPa)		측정데이터
													일본재료 확회식	일본건축 확회식		일본재료 확회식	일본건축 확회식	
해운대터널 (부산) 2SPAN 천단부	53	48	49	48	50	53	48	49	48	50.1	90 ° -3.11	47.0	41.7	44.3	0.63	26.3	27.9	