

산법터널(상주) 강도조사 자료

산법터널(상주)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S2	라이닝	2.0	59.0	57.0	2.0	1.41	a
pH-2	S38	라이닝	1.5	60.0	58.5	2.0	1.06	a