

중구터널
(상주방향)

가. NATM 터널(철근) 결함지수															
Sheet		균열	누수	파손및 손상	재질열화							결함점수합계	결함지수	비고	
No	형식				바리	층분리 및 박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	염화물				
S1	NATM 터널(철근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.11	철근
S2	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	철근
S3	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S19	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S21	NATM 터널(철근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.11	철근
S25	NATM 터널(철근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.11	철근
S26	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S27	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S28	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S29	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S30	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S31	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S41	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S42	NATM 터널(철근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.11	철근
S43	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
S44	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	철근
S45	NATM 터널(철근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	철근
산술평균		0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.03	
등급		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		a	

가. NATM 터널(무근) 결함지수															
Sheet		균열	누수	파손및 손상	재질열화							결함점수합계	결함지수	비고	
No	형식				바리	층분리 및 박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	염화물				
S4	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S5	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S6	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S7	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S8	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S9	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S10	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S11	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S12	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S13	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S14	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S15	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S16	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S17	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S18	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S20	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S22	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S23	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S24	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S32	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S33	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S34	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S35	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S36	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S37	NATM 터널(무근)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0.15	무근
S38	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S39	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
S40	NATM 터널(무근)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0.00	무근
산술평균		2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.10	
등급		b	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		a	

다. 주변상태 결함점수 산정

터널주변	결함점수 배점		결함점수	비고
배수상태	오염없음		2.00	
	막힘			
지반상태	풍화변질 및 단층파쇄대	영향범위 외	1.00	
갱문상태	손상없음		0.00	
공동구상태	덮개파손		0.50	
	공동구 내부 양호			
특수조건	낙수 및 동결위험 없음		0.00	
합 계			3.50	

라.

기본시설 상태평가

구분	결함지수	상태평가	연장(a)	연장비	환산결함지수
NATM 터널(철근)	0.103	A	127.00	0.330	0.034
NATM 터널(무근)	0.179	B	258.00	0.670	0.120
결함지수					0.154
상태평가 등급					B