

탄산화 깊이 측정시험(금남IC Ramp-A(상))

금남IC Ramp-A(상)				재령(년)	15.0	3.873		
부재명		피복두께(mm)	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	등급	속도계수	도달시간	수명예측
상부 구조	S1 우측캐틸레버	32	3.0	29.0	b	0.77	1707	1692
	S1-G7-LF	32	2.0	30.0	a	0.52	3840	3825
하부 구조	A1벽체	85	17.0	68.0	a	4.39	375	360
	P2기둥	87	10.0	77.0	a	2.58	1135	1120