

지도SS인출(1구간)

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~20	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
20~40	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
40~47.2	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
평 균	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	4.0	0.118

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~20	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
20~40	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
40~47.2	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
평 균	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	4.0

결함지수	0.118
상태평가 결과	a

지도SS인출(2구간)

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~20	3	0	0	0	0	0	0	1	x	4	0.118
20~40	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0.000
40~47	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0.000
평 균	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	x	1.3	0.038

Sheet.No.	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~20	b	a	a	a	a	a	a	b	x	a
20~40	a	a	a	a	a	a	a	a	x	a
40~47	a	a	a	a	a	a	a	a	x	a
평 균	a	a	a	a	a	a	a	a	x	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	x	1.3

결함지수	0.038
상태평가 결과	a

지도SS인출(3구간)

Sheet.No.	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	6	0.176
20~40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3	0.088
40~60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	x	5	0.147
60~80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	2.00	x	12	0.353
80~100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	x	1	0.029
100~120	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	x	8	0.235
120~140	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	x	7	0.206
140~160	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
160~180	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	x	5	0.147
180~200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000
200~220	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
220~240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
240~260	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
260~280	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
280~300	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
300~320	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3	0.088
320~340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
340~360	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
360~380	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
380~400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
400~420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
420~440	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
440~460	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
460~480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000
480~500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	x	1	0.029
500~520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
520~540	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	3	0.088
540~560	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
560~580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	0	0.000
580~600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
600~620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
620~640	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	3	0.088
640~660	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
660~680	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	x	4	0.118
680~700	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0.118
700~720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	0	0.000
720~740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	0	0.000
740~760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	0	0.000
760~780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
780~800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
800~820	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1	0.029
820~840	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.00	x	5	0.147
840~860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
860~880	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
880~900	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
900~915	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0	0.000
평 균	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.7	0.079

지도SS인출(3구간)

[illegible]

지도SS인출(3구간)

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.7

결함지수	0.079
상태평가 결과	a

지도SS인출 전체 상태평가 결과

구분	구조형식	환산 결함도 점수	상태평가 결과	연장	연장비	환산결함도점수 x 연장비
지도S/S 인출	1구간	0.118	a	47.2	0.047	0.006
	2구간	0.038	a	47.0	0.047	0.002
	3구간	0.079	a	915.0	0.907	0.072
						0.079
						A