

Schmidt Hammer에 의한 압축강도 추정 시험표																		
01. 시설물명 : 남양5배수지																		
* 굵은 글씨의 음영이 들어간 셀은 반발경도 평균치의 ±20%를 벗어나는 값으로 버려지는 값임																		
측정위치		반발경도 측정치					보정 평균치	보정치ΔR		기준 경도	타격 각도	추정식	압축 강도 (MPa)	재령 일수	재령 계수	추 정 압축강도	측정치 그래프	
								타각 보정	습윤 보정									
								R	ΔR ₁									ΔR ₂
토 목 밸 브 실	유입밸브실 1지 전면벽체	40	42	44	46	47	43.9	0.00	0.00	43.9	0	재료학회식	37.7	3000일 이상	0.63	23.7		
		45	41	45	46	48						건축학회식	41.2			25.9		
		43	42	42	43	44						과학기술부	-			-		
		건전부	42	43	44	46						44	고속철도현장			-		-
			유입밸브실 2지 우측벽체	37	40	42						35	38			40.3		0.00
	39	40		37	38	42	건축학회식	38.6	24.3									
	44	43		42	41	37	과학기술부	-	-									
	비건전부	35		37	47	48	43	고속철도현장	-	-								
		유출밸브실 2지 좌측벽체		44	45	42	44	43	43.3	0.00	0.00	43.3	0	재료학회식	37.0		3000일 이상	
	39		46	37	43	42	건축학회식	40.8						25.7				
	44		43	42	41	42	과학기술부	-						-				
	건전부		45	46	47	48	43	고속철도현장						-	-			