

Schmidt Hammer에 의한 압축강도 추정 시험표																		
01. 시설물명 : 향남발안배수지(구)																		
* 굵은 글씨의 음영이 들어간 셀은 반발경도 평균치의 ±20%를 벗어나는 값으로 버려지는 값임																		
측정위치		반발경도 측정치					보정 평균치	보정치ΔR		기준 경도	타격 각도	추정식	압축 강도 (MPa)	재령 일수	재령 계수	추 정 압축강도	측정치 그래프	
								타각 보정	습윤 보정									R
토 목 밸 브 실	유입밸브실 좌측벽체	41	45	42	52	53	45.1	0.00	0.00	45.1	0	재료학회식	39.2	3000일 이상	0.63	24.7		
		42	40	46	48	67						건축학회식	42.0			26.5		
		44	43	38	39	46						과학기술부	-			-		
		건전부	45	41	40	43						46	고속철도현장			-		-
			유출밸브실 우측벽체	46	48	47						42	44			43.4		0.00
	37	40		43	45	46	건축학회식	40.8	25.7									
	40	36		46	47	41	과학기술부	-	-									
	비건전부	41		37	46	48	47	고속철도현장	-	-								
		유출밸브실 상부슬래브		45	46	52	51	49	48.4	-3.23	0.00	45.2	90	재료학회식	39.4		3000일 이상	
	47		52	51	50	50	건축학회식	42.1						26.5				
	48		53	54	47	43	과학기술부	-						-				
	건전부		45	44	46	47	48	고속철도현장						-	-			