

탄산화 깊이 측정(북삼교)

구조물 명칭	경과 년수	시험 위치	사용 골재	측정면 종류	시약	측정 기구	시약분무로부터 탄산화 깊이 측정 시간	탄산화 깊이 측정값 (mm)	연한 적자색 변색유무	측정피복 두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	등급
북삼교	10년이상	S1 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.6	무	55	51.4	a
북삼교	10년이상	S2 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	5.7	무	55	49.3	a
북삼교	10년이상	S10 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	6.3	무	65	58.7	a
북삼교	10년이상	S16 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	0.8	무	65	64.2	a
북삼교	10년이상	S20 바닥판하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	8.1	무	55	46.9	a
북삼교	10년이상	A1 벽체	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.8	무	125	121.2	a
북삼교	10년이상	P2 기둥	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	5.6	무	105	99.4	a
북삼교	10년이상	P7 기둥	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	8.4	무	80	71.6	a
북삼교	10년이상	P12 기둥	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	2.5	무	65	62.5	a
북삼교	10년이상	A2 벽체	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	0.3	무	65	64.7	a