




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		고래진1교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판	4.5	41.0	36.5	17	1.09	100년 이상	a등급	
2	S5 바닥판	6.0	43.0	37.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	3.0	65.0	62.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
4	P1 교각	2.5	65.0	62.5	17	0.61	100년 이상	a등급	