




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		내리천교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판	5.5	41.0	35.5	17	1.33	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	7.0	38.0	31.0	17	1.70	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	7.0	89.0	82.0	17	1.70	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	6.0	98.0	92.0	17	1.46	100년 이상	a등급	