

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		두현교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	2.0	40.0	38.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	2.0	43.0	41.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	4.0	69.0	65.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
4	A2 교대	6.0	79.0	73.0	17	1.46	100년 이상	a등급	