

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		두현교(울산)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S3 바닥판	3.5	60.0	56.5	17	0.85	100년 이상	a등급	
2	S7 바닥판	4.0	65.0	61.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	5.0	74.0	69.0	17	1.21	100년 이상	a등급	
4	A2 교대	8.0	89.0	81.0	17	1.94	100년 이상	a등급	