

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		만화교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	2.0	37.0	35.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	5.5	42.0	36.5	17	1.33	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	8.0	89.0	81.0	17	1.94	100년 이상	a등급	
4	P4 교각	6.0	102.0	96.0	17	1.46	100년 이상	a등급	