

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		삼정천교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S3 바닥판	2.0	50.0	48.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
2	S6 바닥판	3.0	38.0	35.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	4.0	90.0	86.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	5.5	101.0	95.5	17	1.33	100년 이상	a등급	