

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		삼정천교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	3.0	52.0	49.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판	2.0	53.0	51.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	10.0	106.0	96.0	17	2.43	100년 이상	a등급	
4	P8 교각	6.0	92.0	86.0	17	1.46	100년 이상	a등급	