


콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		영해1교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	2.0	46.0	44.0	17	0.49	100년 이상	a등급	
2	P3 교각	7.0	84.0	77.0	17	1.70	100년 이상	a등급	