




콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		용소교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	3.5	68.0	64.5	17	0.85	100년 이상	a등급	
2	S8 바닥판	6.5	72.0	65.5	17	1.58	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	6.0	117.0	111.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	5.5	115.0	109.5	17	1.33	100년 이상	a등급	