

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		용소천교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	1.5	38.0	36.5	17	0.36	100년 이상	a등급	
2	S8 바닥판	3.0	38.0	35.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	6.0	82.0	76.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
4	P4 교각	7.5	84.0	76.5	17	1.82	100년 이상	a등급	