

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		용소천교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	1.0	43.0	42.0	17	0.24	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판	3.0	44.0	41.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	5.5	82.0	76.5	17	1.33	100년 이상	a등급	
4	P6 교각	6.5	84.0	77.5	17	1.58	100년 이상	a등급	