

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		울산JCT4교							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S4 바닥판	4.0	38.0	34.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
2	S8 바닥판	5.5	41.0	35.5	17	1.33	100년 이상	a등급	
3	A1 교대	5.0	99.0	94.0	17	1.21	100년 이상	a등급	
4	A2 교대	5.5	99.0	93.5	17	1.33	100년 이상	a등급	