

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		원리2교(울산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S2 바닥판	4.0	47.0	43.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
2	S5 바닥판	3.0	40.0	37.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
3	P2 교각	6.0	91.0	85.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
4	P5 교각	8.0	97.0	89.0	17	1.94	100년 이상	a등급	