




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		장안천교(부산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판	3.0	40.0	37.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
2	S10 바닥판	1.0	39.0	38.0	17	0.24	100년 이상	a등급	
3	P3 교각	3.0	110.0	107.0	17	0.73	100년 이상	a등급	
4	P7 교각	6.0	112.0	106.0	17	1.46	100년 이상	a등급	