

콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		회야대교(울산)							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S7 거더	1.0	57.0	56.0	17	0.24	100년 이상	a등급	
2	S15 거더	1.0	48.0	47.0	17	0.24	100년 이상	a등급	
3	S20 거더	1.5	60.0	58.5	17	0.36	100년 이상	a등급	
4	A1 교대	4.0	76.0	72.0	17	0.97	100년 이상	a등급	
5	P10 교각	6.0	90.0	84.0	17	1.46	100년 이상	a등급	
6	P19 교각	1.5	80.0	78.5	17	0.36	100년 이상	a등급	