

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
1	S1 바닥판하면	47.3	27.0	27.9	0.64	27
2	S3 바닥판하면	48.2	27.8	28.3	0.64	27
3	S5 바닥판하면	48.3	27.8	28.4	0.64	27
4	S6 바닥판하면	48.2	27.8	28.3	0.64	27
5	S7 바닥판하면	47.5	27.2	28.0	0.64	40
6	S8 바닥판하면	48.0	27.6	28.2	0.64	40
7	S2-G2 거더	50.9	42.3	50.2	0.64	40
8	S8-G5 거더	51.9	43.3	51.7	0.64	40
9	A1 교대	44.1	24.4	26.5	0.64	24
10	P1 교각	47.7	27.4	28.1	0.64	27
11	P2 교각	48.5	28.0	28.5	0.64	27
12	P3 교각	47.5	27.2	28.0	0.64	27
13	P4 교각	48.0	27.6	28.2	0.64	27
14	P5 교각 (비건전)	47.5	27.2	28.0	0.64	27
15	P6 교각	47.9	27.5	28.2	0.64	27
16	P8 교각	48.1	27.7	28.3	0.64	27

위 치		기준 경도 (Ro)	방 법		재령 보정 계수	설계 기준 강도
			1식	2식		
17	S4 가로보	47.8	27.4	28.2	0.64	27
18	P5 교각	48.1	27.7	28.3	0.64	27

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S3 바닥판하면	4.0	47.0	43.0	1.63	693	6
3	S8 바닥판하면	5.0	44.0	39.0	2.04	365	6
4	P2 교각	6.5	64.0	57.5	2.65	470	6
6	P8 교각	6.0	76.0	70.0	2.45	817	6