



시험 성적서

1. 접수 번호	KCMT23-112807	5. 시 료 명	균은콘크리트 분말(7공구) (대한민국)
2. 의뢰인	손기영	6. 접수 일자	2023년 11월 28일
3. 업체명	㈜명성엔지니어링	7. 성과이용 목적	품질확인용
4. 주소	경기도 성남시 분당구 아탑로69번길18, 동아프라자 301호	8. 시 료 생 산 자	(공란)

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목		시험·검사 방법	구분	시험·검사결과		단위
1	염화물 함유량	염화물 이온농도	KS F 2717 -'13	산성교 S5 0mm~20mm	0.017		%
		환산 염화물함량			0.380		kg/m³
2	염화물 함유량	염화물 이온농도		산성교 S5 20mm~40mm	0.015		%
		환산 염화물함량			0.345		kg/m³
3	염화물 함유량	염화물 이온농도		산성교 S5 40mm~철근	0.015		%
		환산 염화물함량			0.331		kg/m³
4	염화물 함유량	염화물 이온농도		배골교 S2 0mm~20mm	0.009		%
		환산 염화물함량			0.212		kg/m³
5	염화물 함유량	염화물 이온농도		배골교 S2 20mm~40mm	0.009		%
		환산 염화물함량			0.212		kg/m³
6	염화물 함유량	염화물 이온농도		배골교 S2 40mm~철근	0.009		%
		환산 염화물함량			0.201		kg/m³
7	염화물 함유량	염화물 이온농도		화남1교 S1 0mm~20mm	0.071		%
		환산 염화물함량			1.608		kg/m³
8	염화물 함유량	염화물 이온농도		화남1교 S1 20mm~40mm	0.069		%
		환산 염화물함량			1.556		kg/m³
9	염화물 함유량	염화물 이온농도		화남1교 S1 40mm~철근	0.061		%
		환산 염화물함량			1.372		kg/m³

확 인	시험검사자 성 명	정 길 영	정길영	책임기술인 성 명	이 재 관	이재관
-----	--------------	-------	-----	--------------	-------	-----

※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2023 년 12 월 21 일

(주)한국건설재료시험원



주소: 경기도 안성시 고삼면 미북로 307(봉산리 659-19) 전화번호: 031-676-1101 팩스번호: 031-676-1102

유의사항: 책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 대한 보증을 할 수 없습니다.