



시험 성적서

1. 접수번호	KCMT23-112810	5. 시료명	굳은콘크리트 분말(10공구) (대한민국)
2. 의뢰인	손기영	6. 접수일자	2023년 11월 28일
3. 업체명	(주)명성엔지니어링	7. 성과이용목적	품질확인용
4. 주소	경기도 성남시 분당구 야탑로69번길18, 동아프라자 301호	8. 시료생산자	(공란)

- 결과 -

연번	시험·검사 종목		시험·검사 방법	구분	시험·검사결과		단위
1	염화물 함유량	염화물 이온농도	KS F 2717 -'13	단포교 S3 0mm~20mm	0.114		%
		환산 염화물함량			2.576		kg/m³
2	염화물 함유량	염화물 이온농도		단포교 S3 20mm~40mm	0.073		%
		환산 염화물함량			1.662		kg/m³
3	염화물 함유량	염화물 이온농도		단포교 S3 40mm~철근	0.040		%
		환산 염화물함량			0.906		kg/m³
4	염화물 함유량	염화물 이온농도		대성교 S2 0mm~20mm	0.044		%
		환산 염화물함량			0.996		kg/m³
5	염화물 함유량	염화물 이온농도		대성교 S2 20mm~40mm	0.044		%
		환산 염화물함량			0.993		kg/m³
6	염화물 함유량	염화물 이온농도		대성교 S2 40mm~철근	0.044		%
		환산 염화물함량			0.993		kg/m³
7	염화물 함유량	염화물 이온농도		내포교 S2 0mm~20mm	0.068		%
		환산 염화물함량			1.530		kg/m³
8	염화물 함유량	염화물 이온농도		내포교 S2 20mm~40mm	0.046		%
		환산 염화물함량			1.030		kg/m³
9	염화물 함유량	염화물 이온농도		내포교 S2 40mm~철근	0.043		%
		환산 염화물함량			0.967		kg/m³

확 인	시험검사자 성명	정길영	정길영	책임기술인 성명	이재관	이재관
-----	-------------	-----	-----	-------------	-----	-----

※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2023년 12월 21일

(주)한국건설재료시험원



주소: 경기도 안성시 고삼면 미륵로 307(봉산리 659-19) 전화번호: 031-676-1101 / 팩스번호: 031-676-1102

유의사항: 책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 대한 보증을 할 수 없습니다.