

서문22교(서울)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S4 바닥판	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
2	S8 바닥판	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
3	A1 홍벽	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
4	A2 홍벽	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
5	P1 코핑부	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
6	P8 코핑부	3.5	100.0	96.5	2.47	1,520	2

서문22교(문산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	3.0	40.0	37.0	2.12	304	2
2	S8 바닥판	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
3	A1 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
4	A2 홍벽	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
5	P4 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
6	P5 코핑부	3.0	100.0	97.0	2.12	2,091	2

서문22교(서울)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
2	A1 홍벽	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
3	A2 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2

서문27교(문산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	4.0	40.0	36.0	2.83	162	2
2	A1 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
3	P1 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2

장진천2교(서울)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	4.5	40.0	35.5	3.18	124	2
2	A1 홍벽	5.0	100.0	95.0	3.54	722	2
3	P1 코핑부	5.0	100.0	95.0	3.54	722	2

장진천2교(문산)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	5.0	40.0	35.0	3.54	98	2
2	A1 홍벽	5.5	100.0	94.5	3.89	590	2
3	P1 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2

대원2교							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	4.0	40.0	36.0	2.83	162	2
2	A1 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
3	P1 코핑부	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2

신공릉천교(서울)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	3.0	40.0	37.0	2.12	304	2
2	S4 거더	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
3	A1 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
4	P3 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
5	P5 코핑부	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2
6	P7 코핑부	3.5	100.0	96.5	2.47	1,520	2

신공릉천교(문산)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S1 바닥판	3.5	40.0	36.5	2.47	218	2
2	S4 거더	4.0	40.0	36.0	2.83	162	2
3	A1 홍벽	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
4	P3 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
5	P5 코핑부	4.5	100.0	95.5	3.18	901	2
6	P7 코핑부	4.0	100.0	96.0	2.83	1,152	2