반발경도 시험 성과표

(단위 : MPa)

교 량 명	성라산터널(문산)
측정년월일	2022년 10월 12일

강도추정식	기존의 추정식				설계강도	라이닝	24.0
		공식 1	F_{28} = 1.27*Ro − 18.0	일본재료학회식			
		공식 2	F_{28} = (7.3*Ro + 100)*0.098	일본건축학회식			
		공식 3	F_{28} = (15.2 x Ro − 112.8) x 0.098	과 학 기 술 부			
		공식 4	F_{28} = (2.304 X Ro − 38.80)	권 영 웅 외			

위 치	측정 부재	타격 방향 α	반발도 R 측정치 (평균치의±20% 제외)					평균치 R	타격 방향 보정 ΔR	기준 반발도 (R+ΔR) Ro	환산강도 Fc		재령 보정 일	재령 보정 αn	재령보정 추정강도 Fcαn	측정데이터
S1	천단부	0	48	44	54	50	46	45.5	0.00	45.5	공식1	39.7	705 일	0.67	26.6	
			46	46	45	46	42									
			46	45	45	46	46				공식2	42.3			28.4	
			48	40	44	40	42									
S28	천단부	0	46	45	46	44	40	44.4	0.00	44.4	공식1	38.3	705 일	0.67	25.7	
			50	45	44	46	46									
			42	45	44	44	46				공식2	41.5			27.8	
			44	42	48	40	40									