

탄산화 깊이 측정												
구조물 명칭	경과 년수	시험 위치	사용 골재	측정면 종류	시약	측정 기구	시약분무로부터 탄산화 깊이측정 시간	탄산화 깊이 측정값 (mm)	연한 적자색 변색유무	측정피복 두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	등급
미사대교	6년이상	S3 박스외부 우벽	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.5	무	40	36.5	a
미사대교	6년이상	S6 상부슬래브 하면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	2.9	무	50	47.1	a
미사대교	6년이상	S9 박스내부 좌벽	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	1.2	무	90	88.8	a
미사대교	6년이상	A1 흥벽	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	11.2	무	80	68.8	a
미사대교	6년이상	P1 기둥	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	2.4	무	130	127.6	a
미사대교	6년이상	P7 코핑부 배면	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	4.1	무	100	95.9	a
미사대교	6년이상	A2 흥벽	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	8.1	무	115	106.9	a