

위치	측 정 치					평균치	평균치	타격각도	▽R1	▽R3	기준강도	f	재령	α	f ₂₈	Mpa	추정강도	
						(R ₁)	(R ₂)	(α)	(ΔR)	(ΔR')	(R ⁰)							
월문3터널(서울) Span1	45	48	45	51	51	47.6	47.6	0	0.00	0	47.6	42.5	2000	0.64	27.2	24	27.9	
	45	47	51	59	53							44.7						28.6
	49	49	49	47	47													
	43	45	44	42	42													
월문3터널(서울) Span33	48	49	52	48	48	50.8	50.8	0	0.00	0	50.8	46.5	2000	0.64	29.8	24	30.0	
	54	54	54	54	56							47.1						30.1
	50	52	48	52	48													
	48	48	52	52	48													
월문3터널(서울) Span51	50	44	52	48	44	47.2	47.2	0	0.00	0	47.2	41.9	2000	0.64	26.8	24	27.6	
	48	48	44	46	44							44.5						28.5
	50	50	52	50	50													
	44	44	44	46	46													
월문3터널(서울) Span61	50	52	50	48	49	49.7	49.7	0	0.00	0	49.7	45.1	2000	0.64	28.9	24	29.2	
	52	50	48	49	48							46.3						29.6
	52	52	50	48	48													
	50	47	53	50	48													
월문3터널(서울) Span75	45	48	45	51	51	47.6	47.6	0	0.00	0	47.6	42.5	2000	0.64	27.2	24	27.9	
	45	47	51	59	53							44.7						28.6
	49	49	49	47	47													
	43	45	44	42	42													
월문3터널(서울) Span95	46	45	46	45	47	46.8	46.8	0	0.00	0	46.8	41.4	2000	0.64	26.5	24	27.4	
	47	48	50	51	50							44.2						28.3
	45	46	45	48	47													
	46	45	46	47	46													
월문3터널(서울) Span110	46	48	45	45	50	48.1	48.1	0	0.00	0	48.1	43.1	2000	0.64	27.6	24	28.2	
	50	47	50	52	52							45.1						28.9
	47	46	49	48	51													
	48	45	52	45	45													