

탄산화 깊이 측정												
구조물 명칭	경과 년수	시험 위치	사용 골재	측정면 종류	시약	측정 기구	시약분무로부터 탄산화 깊이측정 시간	탄산화 깊이 측정값 (mm)	연한 적자색 변색유무	측정피복 두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	등급
월문3터널 (양양)	6년 이상	Span1 벽체	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	4.8	무	55	50.2	a
월문3터널 (양양)	6년 이상	Span111 벽체	확인되지않음	깎아낸면	페놀1%	버니어 캘리퍼스	직후	3.5	무	55	51.5	a