

Schmidt Hammer Test Data

위치	측정치					평균치 [R]	타격 각도 [α]	각도 보정	습윤 보정	보정치 [ΔR]	보정 반발경도 [R0]	재령보정 계수 [αn]	압축강도(Mpa)		평균 압축강도 (Mpa)	설계 기준강도 (MPa)
													재료학회	건축학회		
S8	47	49	47	47	48	47.5	90	-3.3	0	-3.3	44.2	0.64	24.4	26.5	25.5	24.0
	47	47	50	47	47											
	46	48	48	49	48											
	47	46	49	45	48											
S52	49	46	46	47	51	48.2	90	-3.2	0	-3.2	44.9	0.64	25.0	26.9	26.0	24.0
	50	49	49	47	47											
	51	47	50	49	50											
	50	45	48	47	45											