

Schmidt Hammer Test Data

위치	측정치					평균치 [R]	타격 각도 [α]	각도 보정	습윤 보정	보정치 [ΔR]	보 반발경도 [R0]	정 재령보정 계 수 [αn]	압축강도(Mpa)		평 균 압축강도 (Mpa)	설 계 기준강도 (MPa)
													재료학회	건축학회		
S10	45	46	45	46	49	47.3	90	-3.3	0	-3.3	43.9	0.64	24.2	26.4	25.3	24.0
	46	48	47	50	46											
	50	45	48	50	47											
	49	48	46	46	48											
S35	49	50	49	50	46	48.3	90	-3.2	0	-3.2	45.0	0.64	25.1	26.9	26.0	24.0
	46	49	46	48	47											
	49	48	48	50	46											
	47	50	50	48	49											
S70	48	48	46	48	45	46.7	90	-3.4	0	-3.4	43.3	0.64	23.7	26.1	24.9	24.0
	45	49	47	44	48											
	45	48	46	46	48											
	45	46	45	48	48											
S95	45	45	46	48	49	47.1	90	-3.3	0	-3.3	43.8	0.64	24.1	26.3	25.2	24.0
	47	46	47	45	47											
	48	47	49	49	47											
	48	49	47	48	45											