

Schmidt Hammer Test Data

위치	측정치					평균치 [R]	타격 각도 [α]	각도 보정	습윤 보정	보정치 [ΔR]	보정 반발경도 [R0]	재령보정 계수 [αn]	압축강도(Mpa)		평균 압축강도 (Mpa)	설계 기준강도 (MPa)
													재료학회	건축학회		
S10	46	47	48	49	47	47.0	90	-3.3	0	-3.3	43.7	0.64	24.0	26.3	25.2	24.0
	47	50	48	48	46											
	48	48	46	46	47											
	45	47	45	46	46											
S25-RW	45	48	46	45	46	45.1	0	0.0	0	0.0	45.1	0.64	25.1	26.9	26.0	24.0
	46	48	44	44	46											
	42	45	46	46	42											
	43	44	44	45	47											