

Shmidt Hammer Test Data

위치	측정치					평균치 [R]	타격 각도 [α]	각도 보정	습윤 보정	보정치 [ΔR]	보정 반발경도 [R0]	재령보정 계수 [αn]	압축강도(Mpa)		평균 압축강도 (Mpa)	설계 기준강도 (MPa)
													재료학회	건축학회		
S6-RW	46	40	47	48	48	43.9	0	0.0	0	0.0	43.9	0.64	24.1	26.4	25.3	24.0
	46	43	43	47	44											
	40	41	41	43	45											
	46	41	40	48	40											
S37	46	51	48	47	48	48.4	90	-3.2	0	-3.2	45.1	0.64	25.2	27.0	26.1	24.0
	48	49	49	49	46											
	50	48	47	48	49											
	50	50	51	47	46											