

콘크리트 탄산화 깊이 측정									
교량명		화남교(상주방향)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피 복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	비 고
1	S1 바닥판하면	6.0	60.0	54.0	8	2.12	100년 이상	a등급	
2	S2 바닥판하면	7.0	57.0	50.0	8	2.47	100년 이상	a등급	
3	S1 중양분리대	5.0	135.0	130.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
4	S1 중양분리대	13.0	124.0	111.0	8	4.60	100년 이상	a등급	
5	S2 중양분리대	10.0	110.0	100.0	8	3.54	100년 이상	a등급	
6	S2 중양분리대	7.0	140.0	133.0	8	2.47	100년 이상	a등급	