

연호고가교								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S2 바닥판	12.0	47.0	35.0	a	2.56	100년 이상	22
2	S3 바닥판	10.0	44.0	34.0	a	2.13	100년 이상	22
3	P1 기둥부	11.0	88.0	77.0	a	2.35	100년 이상	22
4	P5 기둥부	13.0	94.0	81.0	a	2.77	100년 이상	22