



품질검사성적서

발 급 번 호 : 16D0325064
 시 료 명 : 콘크리트 분말
 용 역 명 : 송탄교(하행선) 정밀안전진단 용역
 업 체 명 : (주)명성엔지니어링
 의뢰인 : 장진원
 주 소 : 경기도 여주시 세종로 88 (홍문동)

시 료 채 취 일 : 2016년 03월 17일
 시 료 채 취 지 : 송탄교 하행선
 시 료 채 취 자 : (주)명성엔지니어링 진단부 장진원
 발 주 처 : 평택시청
 성과이용목적 : 품질시험용

귀하가 품질시험-검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험-검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험-검사항목			단 위	시험-검사방법	시험-검사결과	책임기술자			시험-검사자	
							자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	염화물 함유량	A1	0~20 mm	%	KS F 2713 - 2002	0.007 3	토목품질시험 기술사 06179020020R	신유길		배형민	
				kg/m'		0.165					
			20~40 mm	%		0.006 4					
				kg/m'		0.145					
			40~60 mm	%		0.005 9					
				kg/m'		0.134					
		P2	0~20 mm	%		0.006 6					
				kg/m'		0.149					
			20~40 mm	%		0.006 1					
				kg/m'		0.138					
			40~60 mm	%		0.005 7					
				kg/m'		0.129					
	S9		0~20 mm	%		0.006 8					
				kg/m'		0.154					
			20~40 mm	%		0.006 4					
				kg/m'		0.145					
			40~60 mm	%		0.006 1					
				kg/m'		0.138					

※ 단위 부피당 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2 263 kg/m'을 적용하였음.

끝.

이 시험-검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2016년 04월 04일

재판인 한국건설산업품질연구원장

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098



유의사항 : 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.