




콘크리트 탄산화 깊이 측정

교량명		양노1교							비 고
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가등급	
1	S1 바닥판하면	8.0	55.0	47.0	9	2.67	100년 이상	a등급	
2	S4 바닥판하면	5.0	57.0	52.0	9	1.67	100년 이상	a등급	
3	P1 교각	3.0	72.0	69.0	9	1.00	100년 이상	a등급	
4	P3 교각	2.0	69.0	67.0	9	0.67	100년 이상	a등급	