

1. 바닥판

구분	균열					망상균열		열화 및 손상			철근노출			변형		부식			경간 등급
	최대폭	상태 등급	균열×0.25 (㎢)	균열율 (%)	상태 등급	최대폭	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	손상	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	
S1	0	a	0.00	0.00	a	0	a	6.67	1.99	b	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S2	0	a	0.00	0.00	a	0	a	6.24	1.86	b	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S3	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a
S4	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a
S5	0.2	b	0.38	0.00	b	0	a	2.80	0.83	b	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S6	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.96	0.28	b	0.04	0.01	c	-	a	0.00	0.00	a	c
S7	0	a	0.00	0.00	a	0	a	1.04	0.31	b	0.01	0.01	c	-	a	0.00	0.00	a	c
S8	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a
S9	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a

2. 거더

구분	균열					망상균열		열화 및 손상			철근노출			변형		부식			경간 등급
	최대폭	상태 등급	균열×0.25 (㎢)	균열율 (%)	상태 등급	최대폭	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	손상	상태 등급	물량 (㎢)	면적율 (%)	상태 등급	
S1	0.2	b	0.50	0.08	b	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S2	0.2	b	0.50	0.08	b	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S3	0	a	0.00	0.00	a	0.2	b	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S4	0.2	b	4.00	0.71	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S5	0.3	c	5.00	0.08	c	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	c
S6	0	a	2.50	0.44	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	c
S7	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.08	0.05	b	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b
S8	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a
S9	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.06	0.04	b	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	b

3. 교대 및 교각

구분	균열		열화 및 손상			철근노출			경간등급
	최대폭	상태등급	물량(m ²)	면적율(%)	상태등급	물량(m ²)	면적율(%)	상태등급	
A1	0	a	0.13	0.05	b	0.00	0.00	a	b
P1	0.3	c	0.40	1.11	b	0.20	0.55	b	c
P2	0.3	c	0.31	0.86	b	0.00	0.00	a	c
P3	0.1	b	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	b
P4	0.3	c	0.53	1.47	b	0.04	0.11	b	c
P5	0.3	c	0.02	0.05	b	0.00	0.00	a	c
P6	0.2	b	0.13	0.36	b	0.09	0.25	b	b
P7	0.2	b	0.08	0.22	b	0.00	0.00	a	b
P8	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a
A2	0	a	0.40	0.17	a	0.00	0.00	a	b

4. 신축이음

구 분	유간부 이물질퇴적		균열		누수		열화		신축이음 단차		차수판 불량		유간부족		경간등급
	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	
P4	-	a	-	a	-	a	0.60	c	-	a	-	a	-	a	c
P5	-	a	-	a	-	a	14.30	c	-	a	-	a	-	a	c

7. 교면포장

구분	포장손상				배수(물고임)		경간등급
	포장균열	포장불량	면적율(%)	상태등급	교면 체수	상태등급	
S1	10.00	3.50	1.06	b	-	a	b
S2	0.00	0.25	0.07	b	-	a	b
S3	0.00	6.94	2.07	c	-	a	c
S4	0.00	0.56	0.16	b	-	a	b
S5	0.00	0.80	0.23	b	-	a	b
S6	0.00	3.59	1.07	b	-	a	b
S7	0.00	0.00	0.00	a	-	a	a
S8	0.00	7.00	2.09	c	-	a	c
S9	0.00	16.69	4.99	c	-	a	c

8. 배수시설

[illegible]

9. 난간

구 분	균열		열화 및 손상			경간등급
	최대폭	상태등급	물량(m)	면적율(%)	상태등급	
S1	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S2	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S3	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S4	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S5	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S6	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S7	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S8	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S9	0.00	a	0.00	0.00	a	a