

백옥포교(인천) 손상물량집계표(19하반기)

구분	손상명	전회		금회		단 위	비고
		개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면	백태	5	20.6	5	20.6	m ²	-
	박리	-	-	1	3	m ²	▲3.0
	재료분리	1	0.06	3	4.06	m ²	▲4.0
	박락	-	-	2	0.08	m ²	▲0.08
	철근노출	1	0.16	1	0.16	m ²	-
거더	박리	-	-	2	0.5	m ²	▲0.5
	박락	-	-	1	0.09	m ²	▲0.09
	파손	-	-	1	0.04	m ²	▲0.04
가로보	균열(0.3mm미만)	1	0.3	1	0.3	m	-
	박리	-	-	1	0.5	m ²	▲0.5
	재료분리	-	-	1	0.25	m ²	▲0.25
교대	콘크리트 들뜸	1	1.1	1	1	m ²	▼0.1
	콘크리트 박락	1	0.12	-	-	m ²	▼0.12
	콘크리트 재료분리	-	-	2	6	m ²	▲0.6
	법면 토사유실	-	-	1	18	m ²	▲18.0
교각	균열(0.3mm미만)	2	1.2	2	1.2	m	-
	망상균열	1	1	1	1	m ²	-
	박리	3	2.75	2	0.5	m ²	▼2.25
	박락 및 철근노출	1	0.8	-	-	m ²	▼0.8
교량받침	몰탈 박락	-	-	1	0.04	m ²	▲0.04
	받침 부식	12	4.8	18	7.2	m ²	▲2.4
	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	7	2.3	5	2.3	m	-
	받침콘크리트 백태	-	-	1	0.04	m ²	▲0.04
	받침콘크리트 박리	-	-	3	0.64	m ²	▲0.64
	받침콘크리트 재료분리	-	-	2	0.4	m ²	▲0.4
신축이음	후타재 균열	-	-	58	17.8	m	▲17.8
	후타재 박리	2	3.2	2	3.2	m ²	-
	본체 부식	2	4.5	2	4.5	m	-
	이물질 퇴적	2	0.29	3	0.49	m ²	▲0.2
교면포장	LMC 망상균열	-	-	2	20	m ²	▲20.0
배수시설	배수관 길이부족	1	1	-	-	EA	▼1.0
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	20	22	20	22	m	-
	콘크리트 박락	1	0.3	-	-	m ²	▼0.3
	콘크리트 박리	-	-	2	1.05	m ²	▲1.05
	철근노출	-	-	1	0.01	m ²	▲0.01
점검시설	발판 부식	1	0.15	2	0.3	m ²	▲0.15

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(인천)	1	1	S1	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	1	2	S1	구	방호벽	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
백옥포교(인천)	1	3	S1	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	1	4	S1	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	1	5	S1	구	방호벽	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(인천)	1	6	S1	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	1	7	S1	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	1	8	S1	구	신축이음	본체 부식		1.5		m	1	1.50
백옥포교(인천)	1	9	S1	구	신축이음	유간부 토사퇴적		0.1	2.0	m'	1	0.20
백옥포교(인천)	1	10	S1	신	방호벽	교명판 탈락				EA	1	1.00
백옥포교(인천)	1	11	S1	신	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		m	4	1.60
백옥포교(인천)	2	1	S2	구	방호벽	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(인천)	2	2	S2	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	2	3	S2	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	2	4	S2	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	2	5	S2	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	2	6	S2	구	방호벽	철근노출		0.1	0.1	m'	1	0.01
백옥포교(인천)	3	1	S3	구	방호벽	박리		0.3	2.0	m'	1	0.60
백옥포교(인천)	3	2	S3	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	3	3	S3	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	3	4	S3	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	3	5	S3	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	4	1.20
백옥포교(인천)	3	6	S3	구	신축이음	후타재 박리		0.4	4.0	m'	2	3.20
백옥포교(인천)	3	7	S3	신	신축이음	유간부 토사퇴적		0.1	2.0	m'	1	0.20
백옥포교(인천)	3	8	S3	신	신축이음	차수판 볼트 탈락				EA	2	2.00
백옥포교(인천)	4	1	S4	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	4	2	S4	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	4	3	S4	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	4	4	S4	구	방호벽	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(인천)	4	5	S4	구	신축이음	본체 부식		3.0		m	1	3.00
백옥포교(인천)	4	6	S4	구	신축이음	유간부 토사퇴적		0.1	0.9	m'	1	0.09
백옥포교(인천)	4	7	S4	신	교면포장	망상균열		5.0	2.0	m'	2	20.00
백옥포교(인천)	4	8	S4	신	신축이음	차수판 파손				EA	1	1.00
백옥포교(인천)	4	9	S4	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		m	54	16.20
백옥포교(인천)	4	10	S4	신	방호벽	박리		0.3	1.5	m'	1	0.45
백옥포교(인천)	5	1	S1	구	바닥판하면	백태		1.0	5.0	m'	1	5.00
백옥포교(인천)	5	2	S1	신	가로보	재료분리		0.5	0.5	m'	1	0.25
백옥포교(인천)	6	1	S2	구	바닥판하면	백태		2.0	5.0	m'	1	10.00
백옥포교(인천)	6	2	S2	구	바닥판하면	백태		0.4	3.0	m'	1	1.20
백옥포교(인천)	6	3	S2	구	바닥판하면	백태		1.0	2.0	m'	1	2.00
백옥포교(인천)	6	4	S2	구	바닥판하면	백태		1.2	2.0	m'	1	2.40
백옥포교(인천)	6	5	S2	신	바닥판하면	박리		0.3	10.0	m'	1	3.00
백옥포교(인천)	6	6	S2	신	바닥판하면	재료분리		1.0	2.0	m'	1	2.00
백옥포교(인천)	7	1	S3	신	바닥판하면	재료분리		1.0	2.0	m'	1	2.00
백옥포교(인천)	7	2	S3	신	바닥판하면	박락		0.1	0.4	m'	1	0.04
백옥포교(인천)	7	3	S3	신	바닥판하면	박락		0.1	0.4	m'	1	0.04
백옥포교(인천)	8	1	S4	구	바닥판하면	재료분리		0.2	0.3	m'	1	0.06
백옥포교(인천)	8	2	S4	구	가로보	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(인천)	8	3	S4	구	바닥판하면	박락 및 철근노출		0.4	0.4	m'	1	0.16
백옥포교(인천)	8	4	S4	신	가로보	박리		0.5	1.0	m'	1	0.50
백옥포교(인천)	9	1	S1	신	거더	박리		0.2	0.5	m'	1	0.10
백옥포교(인천)	9	2	S1	신	거더	박락		0.3	0.3	m'	1	0.09
백옥포교(인천)	9	3	S1	신	거더	인양홀 주위 파손		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(인천)	10	1	S2	신	거더	박리		0.2	2.0	m'	1	0.40
백옥포교(인천)	11	1	S3		거더	상태양호						
백옥포교(인천)	12	1	S4		거더	상태양호						
백옥포교(인천)	13	1	S1		가로보	상태양호						
백옥포교(인천)	14	1	S2		가로보	상태양호						
백옥포교(인천)	15	1	S3		가로보	상태양호						
백옥포교(인천)	16	1	S4		가로보	상태양호						
백옥포교(인천)	17	1	A1	구	교대	박리		0.2	0.5	m'	1	0.10
백옥포교(인천)	17	2	A1	구	교대	박락		0.2	0.6	m'	1	0.12
백옥포교(인천)	17	3	A1	구	받침	플레이트 부식				EA	3	3.00
백옥포교(인천)	17	4	A1	신	교대	재료분리		0.5	2.0	m'	1	1.00
백옥포교(인천)	17	5	A1	신	받침	받침콘크리트 백태		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(인천)	18	1	A2	신	교대	박리		0.5	2.0	m'	1	1.00
백옥포교(인천)	18	2	A2	신	교대	재료분리		5.0	1.0	m'	1	5.00
백옥포교(인천)	18	3	A2	신	교대	범면 토사유실		3.0	6.0	m'	1	18.00
백옥포교(인천)	18	4	A2	신	받침	받침 플레이트 부식				EA	5	5.00
백옥포교(인천)	18	5	A2	신	받침	받침콘크리트 박리		0.4	0.3	m'	2	0.24
백옥포교(인천)	18	6	A2	신	받침	받침콘크리트 재료분리		0.5	0.4	m'	2	0.40
백옥포교(인천)	18	7	A2	신	받침	받침콘크리트 박리		1.0	0.4	m'	1	0.40
백옥포교(인천)	19	1	P1	구	교각	망상균열	0.2	1.0	1.0	m'	1	1.00
백옥포교(인천)	19	2	P1	신	교각	점검로 부식		0.5	0.3	m'	1	0.15
백옥포교(인천)	19	3	P1	신	받침	받침모르타르 박락		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(인천)	20	1	P2	구	교각	박락 및 철근노출		0.4	2.0	m'	1	0.80
백옥포교(인천)	20	2	P2	구	교각	박리		1.5	1.5	m'	1	2.25
백옥포교(인천)	20	3	P2	구	교각	배수관 길이부족				EA	1	1.00
백옥포교(인천)	20	4	P2	구	교각	점검로 부식				EA	1	1.00
백옥포교(인천)	20	5	P2	구	받침	플레이트 부식				EA	10	10.00
백옥포교(인천)	20	6	P2	신	교각	박리		0.5	0.5	m'	2	0.50
백옥포교(인천)	21	1	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(인천)	21	2	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(인천)	21	3	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	3	1.50
백옥포교(인천)	21	4	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4		m	2	0.80
백옥포교(인천)	21	5	P3	신	교각	점검로 부식				EA	1	1.00

백옥포교(강릉) 손상물량집계표(19하반기)							
구분	손상명	전회		금회		단 위	비고
		개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	34	37.7	36	40	m	▲2.3
	균열(0.3mm이상)	5	14.7	7	22.2	m	▲7.5
	재균열(0.3mm미만)	1	1.8	1	1.8	m	-
	망상균열	7	39.51	7	39.51	m²	-
	균열/백태(0.3mm미만)	9	10.7	9	10.7	m	-
	균열/백태(0.3mm이상)	3	8	3	8	m	-
	백태	9	10.86	9	10.86	m²	-
	보수재 열화	1	1.8	-	-	m²	▼1.8
	충분리	1	0.06	1	0.06	m²	-
	재료분리	1	0.06	1	0.06	m²	-
	철근노출	5	1.71	4	1.47	m²	▼0.24
	콘크리트 박락	3	1.01	3	1.01	m²	-
	콘크리트 열화, 박리	33	88.17	32	87	m²	▼1.17
	거푸집 미제거	2	2.4	2	2.4	m²	-
거더	균열(0.3mm미만)	2	0.9	2	0.9	m	-
	망상균열	1	0.18	1	0.18	m²	-
	백태	2	0.24	2	0.24	m²	-
	보수재 박리	3	1.54	2	1.14	m²	▼0.4
	재료분리	3	0.29	3	0.29	m²	-
	콘크리트 균형, 박락	8	0.47	8	0.47	m²	-
	콘크리트 박리	11	2.04	11	2.04	m²	-
가로보	균열(0.3mm미만)	21	15.9	21	15.9	m	-
	균열(0.3mm이상)	4	3.1	4	3.1	m	-
	백태	3	1.08	3	1.08	m²	-
	재료분리	23	4.24	23	4.24	m²	-
	철근노출	17	2.26	17	2.26	m²	-
	콘크리트 열화, 박리	4	2.34	4	2.34	m²	-
교대	균열(0.3mm미만)	16	14.05	16	14.05	m	-
	균열(0.3mm이상)	5	5.7	5	5.7	m	-
	실란트 파손	2	9	2	9	m	-
	백태	6	2.47	2	0.08	m²	▼2.39
	보수재 박리, 박락	5	6.08	-	-	m²	▼6.08
	재료분리	5	5.71	3	2.18	m²	▼3.53
	콘크리트 박락, 파손	5	0.99	2	0.61	m²	▼0.38
	콘크리트 열화, 박리	13	7.33	8	6.27	m²	▼1.06
교각	콘크리트 표면오염	2	40.89	8	40.71	m²	▼0.18
	균열(0.3mm미만)	67	53.5	56	46.04	m	▼7.46
	균열(0.3mm이상)	2	2.5	2	2.5	m	-
	균열/백태	1	1	-	-	m	▼1.0
	보수재 박리	1	0.24	-	-	m²	▼0.24
	재료분리, 충분리	5	2.78	2	0.66	m²	▼2.12
	철근노출	1	0.9	-	-	m²	▼0.9
	콘크리트 균형, 박락, 파손	23	5.59	20	1.89	m²	▼3.7
교량받침	콘크리트 열화, 박리	24	17.24	10	1.36	m²	▼15.88
	몰탈 균열(0.3mm미만)	32	7.7	32	7.7	m	-
	받침 부식	31	25.1	31	25.1	m²	-
	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	45	14.5	39	12.6	m	▼1.9
	받침콘크리트 균열(0.3mm이상)	5	3.4	5	3.4	m	-
	받침콘크리트 보수재 박리	2	0.15	2	0.15	m²	-
	받침콘크리트 박락	1	0.16	1	0.16	m²	-
	받침콘크리트 표면열화, 박리	6	1.39	6	1.39	m²	-
신축이음	후타재 균열	50	25	50	25	m	-
	후타재 박리	2	0.37	2	0.37	m²	-
	이물질 퇴적	3	1.35	3	1.35	m²	-
교면포장	LMC 균열	4	7.9	4	7.9	m	-
배수시설	배수구 토사퇴적	8	0.72	-	-	m²	▼0.72
방호벽 및 중분대	콘크리트 박리	1	0.09	1	0.09	m²	-
	철근노출	1	0.04	1	0.04	m²	-
	보수재 박리	-	-	4	60	m²	▲60.0
점검시설	발판 부식	2	10	1	5	m²	▼5.0

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(강릉)	1	1	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	15	7.50
백옥포교(강릉)	1	2	S1	구	신축이음	후타재 박리		0.1	0.5	m'	1	0.05
백옥포교(강릉)	1	3	S1	구	신축이음	후타재 박리		0.8	0.4	m'	1	0.32
백옥포교(강릉)	1	4	S1	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.05	3.0	m'	1	0.15
백옥포교(강릉)	1	5	S1	구	교면포장	포장 균열	0.3	3.0		m	1	3.00
백옥포교(강릉)	1	6	S1	구	교면포장	포장 균열	0.3	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	1	7	S1	구	교면포장	포장 균열	0.3	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	1	8	S1	구	교면포장	포장 균열	0.3	2.3		m	1	2.30
백옥포교(강릉)	1	9	S1	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				EA	4	4.00
백옥포교(강릉)	1	10	S1	구	방호벽	박리		0.3	0.8	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	1	11	S1	신	방호벽	보수재 박리		0.5	30.0	m'	1	15.00
백옥포교(강릉)	2	1	S2	구	방호벽	철근노출		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	2	2	S2	신	방호벽	보수재 박리		0.5	30.0	m'	1	15.00
백옥포교(강릉)	3	1	S3	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.05	12.0	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	3	2	S3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	14	7.00
백옥포교(강릉)	3	3	S3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락		0.1	0.1	m'	4	0.04
백옥포교(강릉)	3	4	S3	신	방호벽	보수재 박리		0.5	30.0	m'	1	15.00
백옥포교(강릉)	4	1	S4	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.05	12.0	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	4	2	S4	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	13	6.50
백옥포교(강릉)	4	3	S4	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	10	5.00
백옥포교(강릉)	4	4	S4	신	방호벽	보수재 박리		0.5	30.0	m'	1	15.00
백옥포교(강릉)	5	1	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.4	0.8	m'	1	0.32
백옥포교(강릉)	5	2	S1	구	바닥판하면	균열	0.5	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	5	3	S1	구	바닥판하면	거푸집 미제거		8.0	0.2	m'	1	1.60
백옥포교(강릉)	5	4	S1	구	바닥판하면	백태		0.5	0.5	m'	1	0.25
백옥포교(강릉)	5	5	S1	구	바닥판하면	백태		0.1	1.8	m'	1	0.18
백옥포교(강릉)	5	6	S1	구	바닥판하면	망상균열		1.5	4.5	m'	1	6.75
백옥포교(강릉)	5	7	S1	구	바닥판하면	망상균열		1.2	1.8	m'	1	2.16
백옥포교(강릉)	5	8	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.2	0.8	m'	1	0.16
백옥포교(강릉)	5	9	S1	구	바닥판하면	박리		0.2	1.8	m'	1	0.36
백옥포교(강릉)	5	10	S1	구	바닥판하면	표면열화		0.2	1.8	m'	1	0.36
백옥포교(강릉)	5	11	S1	구	가로보	균열	0.2	0.7		m	2	1.40
백옥포교(강릉)	5	12	S1	구	가로보	백태		0.1	0.9	m'	1	0.09
백옥포교(강릉)	5	13	S1	구	바닥판하면	보수재 층분리		0.3	0.2	m'	1	0.06
백옥포교(강릉)	5	14	S1	구	바닥판하면	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	5	15	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.4	0.8	m'	1	0.32
백옥포교(강릉)	5	16	S1	구	바닥판하면	백태		0.3	2.7	m'	1	0.81
백옥포교(강릉)	5	17	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	4.5	m'	1	0.90
백옥포교(강릉)	5	18	S1	구	바닥판하면	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	5	19	S1	구	바닥판하면	균열	0.2	4.5		m	1	4.50
백옥포교(강릉)	5	20	S1	구	바닥판하면	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	5	21	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	0.5	m'	1	0.10
백옥포교(강릉)	5	22	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	0.4	m'	1	0.08
백옥포교(강릉)	5	23	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	0.7	m'	1	0.14
백옥포교(강릉)	5	24	S1	구	바닥판하면	균열/백태		1.8	1.2	m'	1	2.16
백옥포교(강릉)	5	25	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	1.3	m'	1	0.26
백옥포교(강릉)	5	26	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	1.1	m'	1	0.22
백옥포교(강릉)	5	27	S1	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	0.4	m'	1	0.08
백옥포교(강릉)	5	28	S1	구	바닥판하면	박리		0.3	30.0	m'	1	9.00
백옥포교(강릉)	5	29	S1	구	바닥판하면	박리		0.2	0.7	m'	1	0.14
백옥포교(강릉)	5	30	S1	구	바닥판하면	재균열	0.2	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	5	31	S1	구	바닥판하면	박락		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	5	32	S1	신	바닥판하면	박리		0.3	4.0	m'	1	1.20
백옥포교(강릉)	6	1	S2	구	바닥판하면	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	6	2	S2	구	바닥판하면	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	6	3	S2	구	바닥판하면	균열	0.2	10.0		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	6	4	S2	구	바닥판하면	균열/백태		1.5	2.0	m'	1	3.00
백옥포교(강릉)	6	5	S2	구	바닥판하면	균열/백태		4.0	1.0	m'	1	4.00
백옥포교(강릉)	6	6	S2	구	바닥판하면	박리		0.3	1.0	m'	1	0.30
백옥포교(강릉)	6	7	S2	구	바닥판하면	균열	0.1	0.6		m	2	1.20
백옥포교(강릉)	6	8	S2	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	1.6	m'	1	0.32
백옥포교(강릉)	6	9	S2	구	바닥판하면	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	6	10	S2	구	바닥판하면	박리		0.2	1.8	m'	1	0.36
백옥포교(강릉)	6	11	S2	구	바닥판하면	표면열화		0.6	0.6	m'	1	0.36
백옥포교(강릉)	6	12	S2	구	바닥판하면	박리		0.4	1.0	m'	1	0.40
백옥포교(강릉)	6	13	S2	구	바닥판하면	박리		0.3	30.0	m'	1	9.00
백옥포교(강릉)	7	1	S3	구	바닥판하면	표면열화		0.8	1.0	m'	1	0.80
백옥포교(강릉)	7	2	S3	구	바닥판하면	박락		0.4	1.0	m'	1	0.40
백옥포교(강릉)	7	3	S3	구	바닥판하면	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	7	4	S3	구	바닥판하면	박리		0.3	0.8	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	7	5	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	7	6	S3	구	바닥판하면	표면열화		1.0	0.6	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	7	7	S3	구	바닥판하면	박리		0.4	5.0	m'	1	2.00
백옥포교(강릉)	7	8	S3	구	바닥판하면	거푸집 미제거		4.0	0.2	m'	1	0.80
백옥포교(강릉)	7	9	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	7	10	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.2	2.0	5.0	m'	1	10.00
백옥포교(강릉)	7	11	S3	구	바닥판하면	망상균열	0.2	0.5	8.0	m'	1	4.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
백옥포교(강릉)	7	12	S3	구	바닥판하면	균열	0.3	4.5		m	1	4.50
백옥포교(강릉)	7	13	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	7	14	S3	구	바닥판하면	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
백옥포교(강릉)	7	15	S3	구	바닥판하면	균열/백태		0.3	2.5	m'	1	0.75
백옥포교(강릉)	7	16	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	7	17	S3	구	바닥판하면	균열	0.3	4.5		m	1	4.50
백옥포교(강릉)	7	18	S3	구	바닥판하면	균열/백태		0.3	4.0	m'	1	1.20
백옥포교(강릉)	7	19	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	7	20	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	7	21	S3	구	바닥판하면	박리		0.2	0.5	m'	1	0.10
백옥포교(강릉)	7	22	S3	구	바닥판하면	박리		0.8	0.3	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	7	23	S3	구	바닥판하면	균열	0.1	0.7		m	2	1.40
백옥포교(강릉)	7	24	S3	구	바닥판하면	박리		0.8	0.4	m'	1	0.32
백옥포교(강릉)	7	25	S3	구	바닥판하면	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	7	26	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	7	27	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
백옥포교(강릉)	7	28	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.7		m	2	1.40
백옥포교(강릉)	7	29	S3	구	바닥판하면	박리		0.4	0.3	m'	1	0.12
백옥포교(강릉)	7	30	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	7	31	S3	구	바닥판하면	표면열화		0.4	0.4	m'	1	0.16
백옥포교(강릉)	7	32	S3	구	바닥판하면	녹발생		0.2	5.0	m'	1	0.10
백옥포교(강릉)	7	33	S3	구	바닥판하면	백태		0.3	30.0	m'	1	9.00
백옥포교(강릉)	7	34	S3	구	바닥판하면	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	7	35	S3	신	바닥판하면	균열	0.3	4.5		m	1	4.50
백옥포교(강릉)	7	36	S3	신	바닥판하면	균열	0.3	3.0		m	1	3.00
백옥포교(강릉)	7	37	S3	신	바닥판하면	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	8	1	S4	구	바닥판하면	백태		0.5	0.1	m'	1	0.05
백옥포교(강릉)	8	2	S4	구	바닥판하면	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	8	3	S4	구	바닥판하면	표면열화		3.8	1.8	m'	1	6.84
백옥포교(강릉)	8	4	S4	구	바닥판하면	재료분리		0.1	0.6	m'	1	0.06
백옥포교(강릉)	8	5	S4	구	바닥판하면	박리		0.2	5.0	m'	1	1.00
백옥포교(강릉)	8	6	S4	구	바닥판하면	균열	0.2	4.0		m	1	4.00
백옥포교(강릉)	8	7	S4	구	바닥판하면	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	8	8	S4	구	바닥판하면	균열	0.2	2.6		m	1	2.60
백옥포교(강릉)	8	9	S4	구	바닥판하면	박리		1.8	2.0	m'	1	3.60
백옥포교(강릉)	8	10	S4	구	바닥판하면	표면열화		2.0	5.0	m'	1	10.00
백옥포교(강릉)	8	11	S4	구	바닥판하면	표면열화		1.0	5.0	m'	1	5.00
백옥포교(강릉)	8	12	S4	구	바닥판하면	표면열화		2.0	5.0	m'	1	10.00
백옥포교(강릉)	8	13	S4	구	바닥판하면	망상균열	0.2	2.0	2.0	m'	1	4.00
백옥포교(강릉)	8	14	S4	구	바닥판하면	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	8	15	S4	구	바닥판하면	망상균열	0.2	1.3	2.0	m'	1	2.60
백옥포교(강릉)	8	16	S4	구	바닥판하면	균열	0.3	1.9		m	1	1.90
백옥포교(강릉)	8	17	S4	구	바닥판하면	박리		0.2	9.0	m'	1	1.80
백옥포교(강릉)	8	18	S4	구	바닥판하면	표면열화		2.3	0.9	m'	1	2.07
백옥포교(강릉)	8	19	S4	구	바닥판하면	철근노출	0.3	0.8		m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	8	20	S4	구	바닥판하면	표면열화		1.0	1.8	m'	1	1.80
백옥포교(강릉)	8	21	S4	구	바닥판하면	철근노출		0.3	1.5	m'	1	0.45
백옥포교(강릉)	8	22	S4	구	바닥판하면	망상균열		2.0	5.0	m'	1	10.00
백옥포교(강릉)	8	23	S4	구	바닥판하면	철근노출	0.3	1.8		m'	1	0.54
백옥포교(강릉)	8	24	S4	구	바닥판하면	박락		0.3	1.9	m'	1	0.57
백옥포교(강릉)	8	25	S4	구	바닥판하면	표면열화		0.8	1.9	m'	1	1.52
백옥포교(강릉)	8	26	S4	구	바닥판하면	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
백옥포교(강릉)	8	27	S4	구	바닥판하면	균열/백태		0.3	1.5	m'	1	0.45
백옥포교(강릉)	8	28	S4	구	바닥판하면	균열	0.3	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	8	29	S4	구	바닥판하면	표면열화		0.2	1.9	m'	1	0.38
백옥포교(강릉)	8	30	S4	구	바닥판하면	박리		0.3	1.0	m'	1	0.30
백옥포교(강릉)	8	31	S4	구	바닥판하면	보수재 열화		1.8	1.0	m'	1	1.80
백옥포교(강릉)	8	32	S4	구	바닥판하면	박리		0.3	30.0	m'	1	9.00
백옥포교(강릉)	8	33	S4	구	바닥판하면	균열/백태		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	9	1	S1	구	거더	박리		0.9	0.2	m'	1	0.18
백옥포교(강릉)	9	2	S1	구	거더	박리		0.2	0.3	m'	1	0.06
백옥포교(강릉)	9	3	S1	구	거더	박락		0.4	0.2	m'	1	0.08
백옥포교(강릉)	9	4	S1	구	거더	박리		1.0	0.1	m'	1	0.10
백옥포교(강릉)	9	5	S1	구	거더	박락		0.7	0.1	m'	1	0.07
백옥포교(강릉)	9	6	S1	구	거더	박리		0.2	0.4	m	1	0.08
백옥포교(강릉)	9	7	S1	구	거더	재료분리		0.1	0.3	m'	1	0.03
백옥포교(강릉)	9	8	S1	구	거더	보수재 박리		0.7	0.2	m'	1	0.14
백옥포교(강릉)	9	9	S1	구	거더	백태		0.2	0.6	m'	1	0.12
백옥포교(강릉)	10	1	S2	구	거더	박리		0.1	0.01	m'	1	0.01
백옥포교(강릉)	10	2	S2	구	거더	백태		0.6	0.2	m'	1	0.12
백옥포교(강릉)	10	3	S2	구	거더	박리		0.4	1.0	m'	1	0.40
백옥포교(강릉)	10	4	S2	구	거더	재료분리		0.1	0.2	m'	1	0.02
백옥포교(강릉)	11	1	S3	구	거더	재료분리		0.2	1.2	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	11	2	S3	구	거더	박리		1.0	0.4	m'	1	0.40
백옥포교(강릉)	11	3	S3	구	거더	박리		0.3	0.3	m'	1	0.09
백옥포교(강릉)	11	4	S3	구	거더	박리		0.6	0.3	m'	1	0.18
백옥포교(강릉)	11	5	S3	구	거더	박리		0.4	0.7	m'	1	0.28

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(강릉)	12	1	S4	구	거더	박락		0.5	0.3	m²	1	0.15
백옥포교(강릉)	12	2	S4	구	거더	균열		0.1	0.2	m²	1	0.02
백옥포교(강릉)	12	3	S4	구	거더	박락		0.3	0.3	m²	1	0.09
백옥포교(강릉)	12	4	S4	구	거더	박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	12	5	S4	구	거더	보수재 박리		2.0	0.2	m²	1	0.40
백옥포교(강릉)	12	6	S4	구	거더	박락		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	12	7	S4	구	거더	박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	12	8	S4	구	거더	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	12	9	S4	구	거더	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	12	10	S4	구	거더	망상균열	0.2	0.6	0.3	m²	1	0.18
백옥포교(강릉)	12	11	S4	구	거더	보수재 박리		0.5	2.0	m²	1	1.00
백옥포교(강릉)	12	12	S4	구	거더	박리		1.3	0.2	m²	1	0.26
백옥포교(강릉)	13	1	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	2	1.60
백옥포교(강릉)	13	2	S1	구	가로보	균열	0.3	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	13	3	S1	구	가로보	철근노출		0.3	0.25	m²	1	0.08
백옥포교(강릉)	13	4	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	4	3.20
백옥포교(강릉)	13	5	S1	구	가로보	백태		0.2	1.8	m²	1	0.36
백옥포교(강릉)	13	6	S1	구	가로보	재료분리		0.1		m²	1	0.05
백옥포교(강릉)	13	7	S1	구	가로보	균열	0.5	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	13	8	S1	구	가로보	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	13	9	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	13	10	S1	구	가로보	백태		0.2	1.8	m²	1	0.36
백옥포교(강릉)	13	11	S1	구	가로보	철근노출		0.2	1.8	m²	1	0.36
백옥포교(강릉)	13	12	S1	구	가로보	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	13	13	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	3	2.40
백옥포교(강릉)	13	14	S1	구	가로보	백태		0.2	1.8	m²	1	0.36
백옥포교(강릉)	13	15	S1	구	가로보	철근노출		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	13	16	S1	구	가로보	철근노출		0.1	0.25	m²	1	0.03
백옥포교(강릉)	13	17	S1	구	가로보	재료분리		0.3	0.3	m²	1	0.09
백옥포교(강릉)	13	18	S1	구	가로보	철근노출		0.2	0.3	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	13	19	S1	구	가로보	철근노출		0.3	0.5	m²	2	0.30
백옥포교(강릉)	13	20	S1	구	가로보	재료분리		0.1	0.4	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	13	21	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	2	1.60
백옥포교(강릉)	13	22	S1	구	가로보	균열	0.3	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	13	23	S1	구	가로보	균열	0.3	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	13	24	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	13	25	S1	구	가로보	균열	0.2	0.8		m	6	4.80
백옥포교(강릉)	13	1	S1	구	가로보	재료분리		0.1	0.4	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	14	2	S2	구	가로보	철근노출		0.2	0.3	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	14	3	S2	구	가로보	재료분리		0.2	1.0	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	14	4	S2	구	가로보	재료분리		0.4	0.6	m²	1	0.24
백옥포교(강릉)	14	5	S2	구	가로보	철근노출		0.4	0.25	m²	1	0.10
백옥포교(강릉)	14	6	S2	구	가로보	재료분리		0.4	1.8	m²	1	0.72
백옥포교(강릉)	14	7	S2	구	가로보	박리		0.3	2.0	m²	1	0.60
백옥포교(강릉)	14	8	S2	구	가로보	재료분리		0.2	0.3	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	14	9	S2	구	가로보	철근노출		0.1	0.3	m²	2	0.06
백옥포교(강릉)	14	10	S2	구	가로보	철근노출		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	14	11	S2	구	가로보	철근노출		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	14	12	S2	구	가로보	재료분리		0.4	0.5	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	14	13	S2	구	가로보	박리		0.3	2.0	m²	1	0.60
백옥포교(강릉)	14	14	S2	구	가로보	철근노출		0.3	0.5	m²	1	0.15
백옥포교(강릉)	14	15	S2	구	가로보	재료분리		0.7	0.5	m²	1	0.35
백옥포교(강릉)	14	16	S2	구	가로보	재료분리		0.2	0.8	m²	1	0.16
백옥포교(강릉)	14	17	S2	구	가로보	재료분리		0.2	0.3	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	15	1	S3	구	가로보	재료분리		0.2	0.4	m²	1	0.08
백옥포교(강릉)	15	2	S3	구	가로보	재료분리		0.4	0.6	m²	1	0.24
백옥포교(강릉)	15	3	S3	구	가로보	재료분리		0.4	0.5	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	15	4	S3	구	가로보	재료분리		0.4	0.5	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	15	5	S3	구	가로보	재료분리		0.4	0.5	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	15	6	S3	구	가로보	철근노출		0.4	2.0	m²	1	0.80
백옥포교(강릉)	15	7	S3	구	가로보	철근노출		0.3	0.5	m²	1	0.15
백옥포교(강릉)	15	8	S3	구	가로보	재료분리		0.4	0.3	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	15	9	S3	구	가로보	재료분리		0.3	2.0	m²	1	0.60
백옥포교(강릉)	15	10	S3	신	가로보	재료분리		0.2	0.4	m²	1	0.08
백옥포교(강릉)	16	1	S4	구	가로보	재료분리		0.3	0.9	m²	1	0.27
백옥포교(강릉)	16	2	S4	구	가로보	철근노출		0.1	0.25	m²	1	0.30
백옥포교(강릉)	16	3	S4	구	가로보	재료분리		0.1	0.2	m²	2	0.04
백옥포교(강릉)	16	4	S4	구	가로보	표면열화		0.4	1.9	m²	1	0.76
백옥포교(강릉)	16	5	S4	구	가로보	표면열화		0.2	1.9	m²	1	0.38
백옥포교(강릉)	16	6	S4	구	가로보	재료분리		0.2	0.4	m²	1	0.08
백옥포교(강릉)	17	1	A1	구	받침	받침장치 부식		0.2	2.0	m²	5	2.00
백옥포교(강릉)	17	2	A1	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	17	3	A1	구	교대	백태		0.8	1.0	m²	1	0.80
백옥포교(강릉)	17	4	A1	구	교대	박리		0.6	0.8	m²	1	0.48
백옥포교(강릉)	17	5	A1	구	교대	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	17	6	A1	구	교대	균열	0.2	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	17	7	A1	구	교대	균열	0.2	0.3		m	1	0.30

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(강릉)	17	8	A1	구	교대	녹오염		0.3	0.3	m²	1	0.09
백옥포교(강릉)	17	9	A1	구	교대	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	17	10	A1	구	교대	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	17	11	A1	구	교대	균열	0.3	1.4		m	1	1.40
백옥포교(강릉)	17	12	A1	구	교대	표면열화		0.8	1.7	m²	1	1.36
백옥포교(강릉)	17	13	A1	구	교대	녹오염		0.2	0.2	m²	3	0.12
백옥포교(강릉)	17	14	A1	구	교대	균열	0.2	0.15		m	1	0.15
백옥포교(강릉)	17	15	A1	구	교대	균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	17	16	A1	구	교대	백태		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	17	17	A1	구	교대	백태		0.3	0.2	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	17	18	A1	구	교대	백태		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	17	19	A1	구	교대	표면열화		0.8	3.7	m²	1	2.96
백옥포교(강릉)	17	20	A1	구	교대	표면열화		1.3	0.8	m²	1	1.04
백옥포교(강릉)	17	21	A1	구	교대	표면열화		0.6	0.2	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	17	22	A1	구	교대	재료분리		0.4	1.2	m²	1	0.48
백옥포교(강릉)	17	23	A1	구	교대	실런트 파손		5.0		m	1	5.00
백옥포교(강릉)	17	24	A1	구	교대	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	17	25	A1	구	교대	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	17	26	A1	구	교대	균열	0.3	1.8		m	1	1.80
백옥포교(강릉)	17	27	A1	구	교대	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
백옥포교(강릉)	17	28	A1	구	교대	균열	0.2	2.3		m	1	2.30
백옥포교(강릉)	17	29	A1	구	교대	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	17	30	A1	구	교대	실런트 파손		4.0		m	1	4.00
백옥포교(강릉)	17	31	A1	구	교대	표면오염		6.0	6.0	m²	1	36.00
백옥포교(강릉)	17	32	A1	구	교대	박락		1.5	0.3	m²	1	0.45
백옥포교(강릉)	17	33	A1	구	교대	박리		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	17	34	A1	구	교대	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	17	35	A1	구	교대	박리		1.2	0.4	m²	1	0.48
백옥포교(강릉)	17	36	A1	구	교대	균열	0.3	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	17	37	A1	구	교대	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	17	38	A1	구	교대	박리		0.2	0.6	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	17	39	A1	구	교대	백태		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	18	1	A2	구	받침	받침장치 부식		0.9	0.2	m²	1	0.18
백옥포교(강릉)	18	2	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	18	3	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	18	4	A2	구	받침	받침콘크리트 박리		0.5	0.4	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	18	5	A2	구	받침	받침 보수재 박리		0.2	0.3	m²	1	0.06
백옥포교(강릉)	18	6	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	18	7	A2	구	받침	받침 표면열화		0.3	0.8	m²	1	0.24
백옥포교(강릉)	18	8	A2	구	받침	받침 보수재 박리		0.3	0.3	m²	1	0.09
백옥포교(강릉)	18	9	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	1.4		m	1	1.40
백옥포교(강릉)	18	10	A2	구	받침	받침 표면열화		0.2	1.0	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	18	11	A2	구	받침	받침장치 부식		0.8	0.8	m²	2	1.28
백옥포교(강릉)	18	12	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	18	13	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	18	14	A2	구	받침	받침 표면열화		0.3	1.3	m²	1	0.39
백옥포교(강릉)	18	15	A2	구	받침	받침콘크리트 박리		0.2	1.3	m²	1	0.26
백옥포교(강릉)	18	16	A2	구	받침	받침콘크리트 박리		0.2	0.5	m²	1	0.10
백옥포교(강릉)	18	17	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	18	18	A2	구	받침	받침장치 부식		0.8	0.8	m²	1	0.64
백옥포교(강릉)	18	19	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	2	0.40
백옥포교(강릉)	18	20	A2	구	받침	받침콘크리트 박락		0.4	0.4	m²	1	0.16
백옥포교(강릉)	18	21	A2	구	교대	균열	0.3	1.2		m	1	1.20
백옥포교(강릉)	18	22	A2	구	교대	박락		0.5	0.5	m²	1	0.25
백옥포교(강릉)	18	23	A2	구	교대	보수재 박리		2.2	1.0	m²	1	2.20
백옥포교(강릉)	18	24	A2	구	교대	파손		0.3	0.3	m²	1	0.09
백옥포교(강릉)	18	25	A2	구	교대	박리		0.4	0.3	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	18	26	A2	구	교대	박리		0.3	0.4	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	18	27	A2	구	교대	백태		0.8	0.4	m²	1	0.32
백옥포교(강릉)	18	28	A2	구	교대	백태오염		1.0	1.2	m²	1	1.20
백옥포교(강릉)	18	29	A2	구	교대	표면열화		0.5	0.6	m²	1	0.30
백옥포교(강릉)	18	30	A2	구	교대	녹오염		0.6	0.3	m²	1	0.18
백옥포교(강릉)	18	31	A2	구	교대	재료분리		0.8	1.6	m²	1	1.28
백옥포교(강릉)	18	33	A2	구	교대	재료분리		1.5	1.5	m²	1	2.25
백옥포교(강릉)	18	34	A2	구	교대	표면오염		2.0	1.9	m²	1	3.80
백옥포교(강릉)	18	35	A2	구	교대	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	18	36	A2	구	교대	박리		0.5	0.3	m²	1	0.15
백옥포교(강릉)	18	37	A2	구	교대	재료분리		0.8	2.0	m²	1	1.60
백옥포교(강릉)	18	38	A2	구	교대	녹오염		0.8	0.2	m²	1	0.16
백옥포교(강릉)	18	39	A2	구	교대	박락		0.4	0.4	m²	1	0.16
백옥포교(강릉)	18	40	A2	구	교대	박락		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	18	41	A2	구	교대	보수재 박리		0.8	0.8	m²	1	0.64
백옥포교(강릉)	18	42	A2	구	교대	재료분리		0.2	0.5	m²	1	0.10
백옥포교(강릉)	18	43	A2	구	교대	박리		0.2	0.2	m²	1	0.04
백옥포교(강릉)	18	44	A2	구	교대	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	18	45	A2	구	교대	녹오염		0.9	0.6	m²	1	0.54
백옥포교(강릉)	18	46	A2	구	교대	보수재 박리		1.4	1.4	m²	1	1.96

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(강릉)	18	47	A2	구	교대	보수재 박락		2.2	0.5	m²	1	1.10
백옥포교(강릉)	18	48	A2	구	교대	보수재 박락		0.3	0.6	m²	1	0.18
백옥포교(강릉)	19	1	P1	구	받침	받침장치 부식		0.4	2.0	m²	1	0.80
백옥포교(강릉)	19	2	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	3	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	19	4	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	5	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	6	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	7	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	8	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	9	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	19	10	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	11	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	12	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	13	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	4	0.80
백옥포교(강릉)	19	14	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	15	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	19	16	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	3	0.60
백옥포교(강릉)	19	17	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	18	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	19	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	20	P1	구	교각	균열	1.00	0.30		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	21	P1	구	교각	박리		0.2	0.1	m²	1	0.02
백옥포교(강릉)	19	22	P1	구	교각	균열	0.1	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	19	23	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	19	24	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	25	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	19	26	P1	구	교각	박락		0.3	0.8	m²	1	0.24
백옥포교(강릉)	19	27	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	19	28	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	19	29	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	19	30	P1	구	교각	재료분리		0.8	0.4	m²	1	0.32
백옥포교(강릉)	19	31	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	19	32	P1	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
백옥포교(강릉)	19	33	P1	구	교각	균열	0.2	2.7		m	1	2.70
백옥포교(강릉)	19	34	P1	구	교각	박리		0.1	1.0	m²	1	0.10
백옥포교(강릉)	19	35	P1	구	교각	균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	19	36	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	37	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	19	38	P1	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	19	39	P1	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
백옥포교(강릉)	19	40	P1	구	교각	박리	0.1	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	19	41	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	19	42	P1	구	받침	받침장치 부식		0.1	2.0	m²	1	0.20
백옥포교(강릉)	19	43	P1	구	교각	박리		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	19	44	P1	구	교각	균열	0.2	2.1		m	1	2.10
백옥포교(강릉)	19	45	P1	구	교각	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	19	46	P1	구	교각	재료분리		0.2	1.7	m²	1	0.34
백옥포교(강릉)	19	47	P1	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	19	48	P1	구	교각	점검로 부식		5.0	1.0	m²	1	5.00
백옥포교(강릉)	20	1	P2	구	받침	받침장치 부식		1.0	1.0	m²	10	10.00
백옥포교(강릉)	20	2	P2	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	6	1.20
백옥포교(강릉)	20	3	P2	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	3	0.60
백옥포교(강릉)	20	4	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	3	0.60
백옥포교(강릉)	20	5	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	2	0.40
백옥포교(강릉)	20	6	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	7	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	20	8	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	9	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	20	10	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	3	0.90
백옥포교(강릉)	20	11	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	4	1.20
백옥포교(강릉)	20	12	P2	구	교각	박리		0.1	0.8	m²	1	0.08
백옥포교(강릉)	20	13	P2	구	교각	박리		0.3	1.0	m²	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	14	P2	구	교각	박리		0.3	1.1	m²	1	0.33
백옥포교(강릉)	20	15	P2	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	20	16	P2	구	교각	박리		0.4	0.3	m²	1	0.12
백옥포교(강릉)	20	17	P2	구	교각	박리		0.3	0.7	m²	1	0.21
백옥포교(강릉)	20	18	P2	구	교각	박리		0.2	1.8	m²	1	0.36
백옥포교(강릉)	20	19	P2	구	교각	균열	0.1	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	20	20	P2	구	교각	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
백옥포교(강릉)	20	21	P2	구	교각	표면열화		1.0	1.4	m²	1	1.40
백옥포교(강릉)	20	22	P2	구	교각	박리		0.3	4.9	m²	1	1.47
백옥포교(강릉)	20	23	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	20	24	P2	구	교각	박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
백옥포교(강릉)	20	25	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	20	26	P2	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	27	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
백옥포교(강릉)	20	28	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	20	29	P2	구	교각	재료분리		0.8	0.8	m'	1	0.64
백옥포교(강릉)	20	30	P2	구	교각	박리		0.2	3.0	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	20	31	P2	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	32	P2	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
백옥포교(강릉)	20	33	P2	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	20	34	P2	구	교각	파손		0.4	1.5	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	20	35	P2	구	교각	박리		1.4	0.7	m'	1	0.98
백옥포교(강릉)	20	36	P2	구	교각	박리		6.0	0.5	m'	1	3.00
백옥포교(강릉)	20	37	P2	구	교각	철근노출		0.5	1.8	m'	1	0.90
백옥포교(강릉)	20	38	P2	구	교각	박리		5.0	0.5	m'	1	2.50
백옥포교(강릉)	20	39	P2	구	교각	재료분리		1.2	1.2	m'	1	1.44
백옥포교(강릉)	20	40	P2	구	교각	보수재 박리		0.2	1.2	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	20	41	P2	구	교각	표면열화		0.8	3.8	m'	1	3.04
백옥포교(강릉)	20	42	P2	구	교각	박리		0.2	0.4	m'	1	0.08
백옥포교(강릉)	20	43	P2	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	20	44	P2	구	교각	박리		0.8	1.2	m'	1	0.96
백옥포교(강릉)	20	45	P2	구	교각	충분리		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	20	46	P2	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	20	47	P2	구	교각	균열/백태		0.2	1.0	m'	1	0.20
백옥포교(강릉)	20	48	P2	구	교각	표면열화		0.5	0.5	m'	1	0.25
백옥포교(강릉)	20	49	P2	구	교각	박리		0.2	0.6	m'	1	0.12
백옥포교(강릉)	20	50	P2	구	교각	박리		0.2	2.1	m'	1	0.42
백옥포교(강릉)	20	51	P2	구	교각	균침		0.2	0.2	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	20	52	P2	구	교각	균침		0.2	0.1	m'	1	0.02
백옥포교(강릉)	20	53	P2	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	20	54	P2	구	교각	균침		0.3	0.1	m'	1	0.03
백옥포교(강릉)	20	55	P2	구	교각	균침		0.3	0.3	m'	1	0.09
백옥포교(강릉)	20	56	P2	구	교각	박락		0.1	0.2	m'	1	0.02
백옥포교(강릉)	20	57	P2	구	교각	박락		0.1	0.1	m'	1	0.01
백옥포교(강릉)	20	58	P2	구	교각	박락		0.3	0.2	m'	1	0.06
백옥포교(강릉)	20	59	P2	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	20	60	P2	구	교각	표면열화		0.2	0.9	m'	1	0.18
백옥포교(강릉)	20	61	P2	구	교각	박리		2.5	0.2	m'	1	0.50
백옥포교(강릉)	20	62	P2	구	교각	균침		0.1	0.3	m'	1	0.03
백옥포교(강릉)	20	63	P2	구	교각	박락		0.1	0.1	m'	1	0.01
백옥포교(강릉)	20	64	P2	구	교각	점검로 부식		5.0	1.0	m'	1	5.00
백옥포교(강릉)	20	65	P2	구	교각	파손		1.0	2.7	m'	1	2.70
백옥포교(강릉)	21	1	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	5	1.00
백옥포교(강릉)	21	2	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	21	3	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	2	0.40
백옥포교(강릉)	21	4	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	21	5	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	2	0.40
백옥포교(강릉)	21	6	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	2	0.20
백옥포교(강릉)	21	7	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	8	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	4	0.80
백옥포교(강릉)	21	9	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	10	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	3	0.60
백옥포교(강릉)	21	11	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	12	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	13	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	14	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	21	15	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	21	16	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	21	17	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	18	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	19	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	20	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	21	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	22	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	21	23	P3	구	받침	받침장치 부식		1.0	1.0	m'	10	10.00
백옥포교(강릉)	21	24	P3	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	25	P3	구	교각	박락		1.0	0.6	m'	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	26	P3	구	교각	균열	0.3	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	27	P3	구	교각	박락		0.3	0.3	m'	1	0.09
백옥포교(강릉)	21	28	P3	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	29	P3	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	30	P3	구	교각	박락		0.3	1.0	m'	1	0.30
백옥포교(강릉)	21	31	P3	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
백옥포교(강릉)	21	32	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	21	33	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	34	P3	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
백옥포교(강릉)	21	35	P3	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	36	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	37	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	21	38	P3	구	교각	균열	0.1	0.3		m	2	0.60
백옥포교(강릉)	21	39	P3	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
백옥포교(강릉)	21	40	P3	구	교각	균열	0.1	0.1		m	1	0.10
백옥포교(강릉)	21	41	P3	구	교각	박락		0.2	0.1	m'	1	0.02
백옥포교(강릉)	21	42	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	43	P3	구	교각	균열	0.1	1.0		m	1	1.00
백옥포교(강릉)	21	44	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	45	P3	구	교각	균열	0.1	1.10		m	1	1.10
백옥포교(강릉)	21	46	P3	구	교각	박락		0.4	1.0	m'	1	0.40
백옥포교(강릉)	21	47	P3	구	교각	균열		0.1	0.4	m'	1	0.04
백옥포교(강릉)	21	48	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	49	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	21	50	P3	구	교각	균열	0.3	2.1		m	1	2.10
백옥포교(강릉)	21	51	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	21	52	P3	구	교각	균열	0.2	4.0		m	1	4.00
백옥포교(강릉)	21	53	P3	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
백옥포교(강릉)	21	54	P3	구	교각	박락		0.1	0.2	m'	1	0.02
백옥포교(강릉)	21	55	P3	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	21	56	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
백옥포교(강릉)	21	57	P3	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
백옥포교(강릉)	21	58	P3	구	교각	균열	0.2	1.7		m	1	1.70
백옥포교(강릉)	21	59	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
백옥포교(강릉)	21	60	P3	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
백옥포교(강릉)	21	61	P3	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
백옥포교(강릉)	21	62	P3	구	교각	박락		0.1	0.1	m'	1	0.01
백옥포교(강릉)	21	63	P3	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
백옥포교(강릉)	21	64	P3	구	교각	균열		0.4	0.6	m'	1	0.24
백옥포교(강릉)	21	65	P3	구	교각	박리		0.4	0.4	m'	1	0.16
백옥포교(강릉)	21	66	P3	구	교각	박락		0.1	0.1	m'	1	0.01