

백옥포교(인천)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S1	바닥판하면	4.0	50.0	46.0	20.0	0.89	a
pH-2	P1	교각	5.5	100.0	94.5	20.0	1.23	a