

속사천4교(인천)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S1	바닥판하면	13.0	50.0	37.0	21.0	2.84	a
pH-2	S2	바닥판하면	8.0	50.0	42.0	21.0	1.75	a
pH-3	S3	바닥판하면	10.0	50.0	40.0	21.0	2.18	a
pH-4	P1	교각	7.0	100.0	93.0	21.0	1.53	a
pH-5	P2	교각	12.0	100.0	88.0	21.0	2.62	a
pH-6	A1	교대	10.0	100.0	90.0	21.0	2.18	a
pH-7	A2	교대	9.0	50.0	41.0	21.0	1.96	a