

속사천6교(인천)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S2	바닥판하면	12.5	50.0	37.5	20.0	2.80	a
pH-2	S3	바닥판하면	12.5	50.0	37.5	20.0	2.80	a
pH-3	P1	교각	8.5	78.0	69.5	20.0	1.90	a
pH-4	P4	교각	12.5	90.0	77.5	20.0	2.80	a