

속사천6교(강릉)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S2	바닥판하면	9.5	50.0	40.5	20.0	2.12	a
pH-2	S3	바닥판하면	9.5	50.0	40.5	20.0	2.12	a
pH-3	P2	교각	12.5	74.0	61.5	20.0	2.80	a
pH-4	A2	교대	12.5	80.0	67.5	20.0	2.80	a