

속사교(인천) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면		데크플레이트 부식	266	138.45	239	119.82	m²	▼ 18.63
		데크플레이트 변형	1	1	1	1	EA	-
		백태, 누수흔적	4	6.94	4	6.94	m²	-
		박리	-	-	2	2.4	m²	▲ 2.4
		재료분리	1	1.5	1	1.5	m²	-
		철근노출	5	1.38	3	0.18	m²	▼ 1.2
		표면열화	-	-	2	19.5	m²	▲ 19.5
		표면보호제 박락	-	-	8	13	m²	▲ 13.0
거더	외부	플랜지 변형	1	0.14	1	0.14	m²	-
		부식	-	-	1	0.01	m²	▲ 0.01
		백태오염	-	-	1	0.8	m²	▲ 0.8
		볼트 부식	-	-	7	8.75	m²	▲ 8.75
	내부	부식, 도장박락	-	-	8	0.81	m²	▲ 0.81
		백태오염	-	-	1	0.09	m²	▲ 0.09
		용접불량	3	3	3	3	EA	-
		실런트 미충진	109	109	109	109	EA	-
		볼트부식	-	-	19	0.59	m²	▲ 0.59
		우수유입	80	80	80	80	EA	-
가로보		도장들뜸, 박락	-	-	2	2	m²	▲ 2.0
교대		균열(0.3mm미만)	8	4.2	5	2.6	m	▼ 1.6
		균열(0.3mm이상)	2	2	3	4.4	m	▲ 2.4
		망상균열	5	7.58	2	3.58	m²	▼ 4.0
		박락	2	0.86	2	0.05	m²	▼ 0.81
		녹오염	3	0.09	3	0.09	m²	-
		체수	1	1	1	1	EA	-
		이물질퇴적	2	19	2	19	m²	-
		사면보호공 박락	2	59.5	2	59.5	m²	-
		사면보호공 이격	1	2	1	2	m	-
		보호블럭 탈락	2	38.3	2	38.3	m²	-
		보호블럭 침하	1	15	1	15	m²	-
		교각	균열(0.3mm미만)	176	199.21	177	197.51	m
균열(0.3mm이상)	16		35.2	-	-	m	▼ 35.2	
망상균열	16		36.9	9	19.16	m²	▼ 17.74	
박리, 박락	22		47.38	22	46.79	m²	▼ 0.59	
재료분리	4		1.13	4	1.13	m²	-	
균침	2		0.65	2	0.65	m²	-	
철근노출	1		4.66	1	0.16	m²	▼ 4.5	
표면열화, 표면불량	7		12.45	7	12.04	m²	▼ 0.41	
표면보호제 박락	-		-	8	13	m²	▲ 13.0	
교량받침		받침몰탈 균열	25	7.8	19	5.25	m	▼ 2.55
		받침콘크리트 균열	27	5.25	24	6.15	m	▲ 0.9
		받침몰탈 망상균열	1	0.07	1	0.07	m²	-
		받침콘크리트 박락	3	0.05	1	0.12	m²	▲ 0.07
		받침몰탈 박락	-	-	2	0.37	m²	▲ 0.37
		받침콘크리트 재료분리	1	0.02	1	0.02	m²	-
		받침부식, 도장박리	11	4.65	11	4.65	m²	-
교면포장		접속부 아스콘 파손	-	-	1	0.2	m²	▲ 0.2
배수시설		스틸그레이팅 변형, 망실	3	3	3	3	EA	-
		배수구 막힘	8	8	4	4	EA	▼ 4.0
방호벽		박리, 박락, 철근노출	-	-	6	151	m²	▲ 151.0

점검시설	볼트 연단거리 부족	-	-	1	1	EA	▲ 1.0
	볼트 미체결	-	-	1	1	EA	▲ 1.0
	난간 파손	-	-	1	1	EA	▲ 1.0

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(인천)	1	1	S1	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	1	1.00
속사교(인천)	2	2	S2	신	방호벽	콘크리트박락 박리 철근노출		60	0.5	m²	1	30.00
속사교(인천)	3	1	S3	구	배수시설	배수구 그레이팅 망실				EA	1	1.00
속사교(인천)	3	2	S3	신	방호벽	콘크리트박락 박리 철근노출		60	0.5	m²	1	30.00
속사교(인천)	4	1	S4	구	배수시설	배수구 막힘				EA	3	3.00
속사교(인천)	4	2	S4	신	방호벽	콘크리트박락 박리 철근노출		60	0.5	m²	1	30.00
속사교(인천)	5	1	S5	구	배수시설	배수구 막힘				EA	1	1.00
속사교(인천)	5	2	S5	신	방호벽	콘크리트 박락		2	0.5	m²	1	1.00
속사교(인천)	5	3	S5	신	방호벽	콘크리트박락 박리 철근노출		60	0.5	m²	1	30.00
속사교(인천)	6	1	S6	신	접속부	아스콘 파손		0.4	0.5	m²	1	0.20
속사교(인천)	6	2	S6	신	방호벽	콘크리트박락 박리 철근노출		60	0.5	m²	1	30.00
속사교(인천)	7	1	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(인천)	7	2	S1	구	바닥판하면	누수흔적		0.4	2	m²	1	0.80
속사교(인천)	7	3	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.4	2	m²	1	0.80
속사교(인천)	7	4	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.3	m²	1	0.09
속사교(인천)	7	5	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.6	m²	1	0.18
속사교(인천)	7	6	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.2	m²	1	0.06
속사교(인천)	7	7	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	8	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	7	9	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	10	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	11	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1
속사교(인천)	7	12	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	13	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	14	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	15	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	16	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	17	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	18	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	19	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	7	20	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	7	21	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	7	22	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1.5	m²	1	0.15
속사교(인천)	7	23	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.6	1	m²	1	0.60
속사교(인천)	7	24	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	7	25	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m²	1	0.25
속사교(인천)	7	26	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1	0.1	m²	1	0.10
속사교(인천)	7	27	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.6	1	m²	1	0.60
속사교(인천)	8	1	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m²	1	0.25
속사교(인천)	8	2	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	3	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	8	4	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	8	5	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	6	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	7	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	8	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.3	m²	2	0.06
속사교(인천)	8	9	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	10	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	8	11	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.1	m²	1	0.03
속사교(인천)	8	12	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	8	13	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	8	14	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	8	15	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	8	16	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	8	17	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	8	18	S2	신	바닥판하면	표면보호재 박락		0.5	2	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	1	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 변형				EA	1	1.00
속사교(인천)	9	2	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	3	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	4	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	5	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	6	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사교(인천)	9	7	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	9	8	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	9	9	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	9	10	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	9	11	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.4	m²	1	0.08
속사교(인천)	9	12	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.7	m²	1	0.07
속사교(인천)	9	13	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	9	14	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.8	m²	1	0.08
속사교(인천)	9	15	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m²	1	0.25
속사교(인천)	9	16	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1	m²	1	0.10
속사교(인천)	9	17	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m²	1	0.25
속사교(인천)	9	18	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1	m²	2	0.20
속사교(인천)	9	19	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	9	20	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m²	3	0.75
속사교(인천)	9	21	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1	m²	1	0.10
속사교(인천)	9	22	S3	신	바닥판하면	표면보호재 박락		1	2	m²	1	2.00
속사교(인천)	9	23	S3	신	바닥판하면	표면보호재 박락		1	2	m²	1	2.00
속사교(인천)	10	1	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.5	0.2	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	2	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.5	0.2	m²	1	0.50
속사교(인천)	10	3	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.5	m²	1	1.00
속사교(인천)	10	4	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	10	5	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	10	6	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	7	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사교(인천)	10	8	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	10	9	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	10	10	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	11	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	10	12	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	13	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	14	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	10	15	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	10	16	S4	신	바닥판하면	표면보호제 박락		1	1	m²	1	1.00
속사교(인천)	10	17	S4	신	가로보	도장들뜸		1	1	m²	1	1.00
속사교(인천)	10	18	S4	신	가로보	도장들뜸		1	1	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	1	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	11	2	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	3	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	4	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	5	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	6	3.00
속사교(인천)	11	6	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	11	7	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	6	3.00
속사교(인천)	11	8	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	11	9	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	11	10	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	11	11	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	11	12	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	11	13	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2	m²	2	0.80
속사교(인천)	11	14	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사교(인천)	11	15	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사교(인천)	11	16	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	11	17	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	11	18	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	11	19	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	11	20	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	11	21	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	11	22	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	11	23	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	11	24	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2	m²	3	1.20
속사교(인천)	11	25	S5	구	바닥판하면	철근노출		0.2	0.25	m²	1	0.05
속사교(인천)	11	26	S5	신	바닥판하면	표면보호제 박락		0.5	2	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	27	S5	신	바닥판하면	표면보호제 박락		1	3	m²	1	3.00
속사교(인천)	11	28	S5	신	바닥판하면	표면보호제 박락		1	1	m²	1	1.00
속사교(인천)	11	29	S5	신	바닥판하면	표면보호제 박락		1	1.5	m²	1	1.50
속사교(인천)	12	1	S6	구	바닥판하면	백태		1	1	m²	1	1.00
속사교(인천)	12	2	S6	구	바닥판하면	재료분리		1.5	1	m²	1	1.50
속사교(인천)	12	3	S6	구	바닥판하면	백태		5	1	m²	1	5.00
속사교(인천)	12	4	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		3	0.2	m²	2	1.20
속사교(인천)	12	5	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	6	m²	1	1.20
속사교(인천)	12	6	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		6	0.2	m²	1	1.20
속사교(인천)	12	7	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	1	0.44
속사교(인천)	12	8	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.5	0.5	m²	1	0.25
속사교(인천)	12	9	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5	0.2	m²	1	1.00
속사교(인천)	12	10	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5	0.2	m²	1	1.00
속사교(인천)	12	11	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5	0.2	m²	1	1.00
속사교(인천)	12	12	S6	구	바닥판하면	철근노출		0.1	0.25	m²	1	0.03
속사교(인천)	12	13	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	6	3.00
속사교(인천)	12	14	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	12	15	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	12	16	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	12	17	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	12	18	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	12	19	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(인천)	12	20	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(인천)	12	21	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	12	22	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(인천)	12	23	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	12	24	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	12	25	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(인천)	12	26	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(인천)	12	27	S6	구	바닥판하면	철근노출		0.25	0.4	m²	1	0.10
속사교(인천)	13	1	S1-G1,2	구	주형외부	플렌지 변형		0.2	0.7	m²	1	0.14
속사교(인천)	14	1	S2-G1,2		주형외부	상태양호						
속사교(인천)	15	1	S3-G1,2	신	주형외부	볼트부식				EA	20	20.00
속사교(인천)	16	1	S4-G1,2		주형외부	상태양호						
속사교(인천)	17	1	S5-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	17	2	S5-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	17	3	S5-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	17	4	S5-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	18	1	S6-G1,2	구	주형외부	강재부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(인천)	18	2	S6-G1,2	구	주형외부	강재표면 백태오염		0.4	2	m²	1	0.80
속사교(인천)	18	3	S6-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	0.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	18	4	S6-G1,2	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m²	1	1.25
속사교(인천)	19	1	S1-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	16	16.00
속사교(인천)	19	2	S1-G1,2	구	주형내부	강재부식		0.05	0.2	m²	1	0.01
속사교(인천)	19	3	S1-G1,2	구	주형내부	용접불량				EA	1	1.00
속사교(인천)	19	4	S1-G1,2	구	주형내부	SPJCE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	16	16.00
속사교(인천)	20	1	S2-G1,2	구	주형내부	용접불량		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(인천)	20	2	S2-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	12	12.00
속사교(인천)	20	3	S2-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(인천)	20	4	S2-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	20	5	S2-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	20	6	S2-G1,2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	16	16.00
속사교(인천)	21	1	S3-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	9	9.00
속사교(인천)	21	2	S3-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	21	3	S3-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	21	4	S3-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	21	5	S3-G1,2	구	주형내부	이물질퇴적		1	0.3	m²	1	0.30
속사교(인천)	21	6	S3-G1,2	구	주형내부	녹발생		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(인천)	21	7	S3-G1,2	구	주형내부	우수유입		35	2.6	m²	1	91.00
속사교(인천)	21	8	S3-G1,2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	16	16.00
속사교(인천)	22	1	S4-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	16	16.00
속사교(인천)	22	2	S4-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	22	3	S4-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	22	4	S4-G1,2	구	주형내부	용접불량				EA	1	1.00
속사교(인천)	22	5	S4-G1,2	구	주형내부	이물질퇴적		0.3	0.3	m²	1	0.09
속사교(인천)	22	6	S4-G1,2	구	주형내부	우수유입		55	2.6	m²	1	143.00
속사교(인천)	22	7	S4-G1,2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	16	16.00
속사교(인천)	23	1	S5-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	16	16.00
속사교(인천)	23	2	S5-G1,2	구	주형내부	이물질퇴적		0.3	1	m²	1	0.30
속사교(인천)	23	3	S5-G1,2	구	주형내부	우수유입		45	2.6	m²	1	117.00
속사교(인천)	23	4	S5-G1,2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	16	16.00
속사교(인천)	24	1	S6-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	24	2	S6-G1,2	구	주형내부	강재부식		0.3	0.3	m²	1	0.09
속사교(인천)	24	3	S6-G1,2	구	주형내부	볼트부식				EA	17	17.00
속사교(인천)	24	4	S6-G1,2	구	주형내부	다이아프램 실링재 미처리	램 실링재 미처리			EA	2	5.00
속사교(인천)	24	5	S6-G1,2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(인천)	24	6	S6-G1,2	구	주형내부	다이아프램 실링재 미처리	램 실링재 미처리			EA	12	12.00
속사교(인천)	24	7	S6-G1,2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리	부 실링재 미처리			EA	12	12.00
속사교(인천)	24	8	S6-G1,2	구	주형내부	우수유입		35	2.6	m²	1	91.00
속사교(인천)	25	1	S1		가로보	상태양호						
속사교(인천)	26	1	S2		가로보	상태양호						
속사교(인천)	27	1	S3		가로보	상태양호						
속사교(인천)	28	1	S4		가로보	상태양호						
속사교(인천)	29	1	S5		가로보	상태양호						
속사교(인천)	30	1	S6		가로보	상태양호						
속사교(인천)	31	1	A1	구	받침	받침장치 부식		0.3	0.8	m²	1	0.24
속사교(인천)	31	2	A1	구	받침	받침장치 부식		0.3	0.8	m²	1	0.24
속사교(인천)	31	3	A1	구	교대	체수				EA	1	1.00
속사교(인천)	31	4	A1	구	교대	균열	0.4	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	31	5	A1	구	교대	표면불량		0.7	1	m²	1	0.70
속사교(인천)	31	6	A1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	31	7	A1	구	교대	사면보호공 모르타르 박리	공 모르타르	15.5	3.8	m²	1	58.90
속사교(인천)	31	8	A1	구	교대	균열	0.3	1.3		m	1	1.30
속사교(인천)	31	9	A1	구	교대	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	31	10	A1	구	교대	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	31	11	A1	구	교대	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	31	12	A1	구	교대	박리		1.3	0.5	m²	1	0.65
속사교(인천)	31	13	A1	구	교대	박리		0.4	0.5	m²	1	0.20
속사교(인천)	31	14	A1	구	교대	보수재 균열	0.2	3		m	1	3.00
속사교(인천)	31	15	A1	구	교대	망상균열		1.3	0.8	m²	1	1.04
속사교(인천)	31	16	A1	구	교대	교대사면 블록 침하		6	2.5	m²	1	15.00
속사교(인천)	31	17	A1	구	교대	이물질퇴적		2	7	m²	1	14.00
속사교(인천)	32	1	A2	구	교대	망상균열		0.8	1.1	m²	1	0.88
속사교(인천)	32	2	A2	구	받침	받침장치 부식		0.50	0.60	m²	4	1.20
속사교(인천)	32	3	A2	구	교대	녹오염		0.10	0.30	m²	3	0.09
속사교(인천)	32	4	A2	구	교대	망상균열		2.70	1.00	m²	1	2.70
속사교(인천)	32	5	A2	구	교대	사면보호공 모르타르 박락	공 모르타르	0.10	6.00	m²	1	0.60
속사교(인천)	32	6	A2	구	교대	교대사면 블록 부분탈락	면 블록 부	7.00	5.00	m²	1	35.00
속사교(인천)	32	7	A2	구	교대	이물질퇴적		1.00	5.00	m²	1	5.00
속사교(인천)	32	8	A2	구	교대	교대사면 블록 부분탈락	면 블록 부	1.50	2.20	m²	1	3.30
속사교(인천)	32	9	A2	구	교대	박락		0.10	0.10	m²	1	0.01
속사교(인천)	32	10	A2	구	교대	이격	0.10	2.00		m	5	10.00
속사교(인천)	32	11	A2	구	교대	망상균열		1.40	1.00	m²	1	1.40
속사교(인천)	32	12	A2	구	교대	망상균열		1.20	1.30	m²	1	1.56
속사교(인천)	33	1	P1	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m²	1	0.64
속사교(인천)	33	2	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.10	1.20		m	1	1.20
속사교(인천)	33	3	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.30	1.00		m	1	1.00
속사교(인천)	33	4	P1	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
속사교(인천)	33	5	P1	구	받침	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사교(인천)	33	6	P1	구	받침	받침 도장박리		0.20	0.20	m²	1	0.04
속사교(인천)	33	7	P1	구	교각	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10
속사교(인천)	33	8	P1	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사교(인천)	33	9	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사교(인천)	33	10	P1	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
속사교(인천)	33	11	P1	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사교(인천)	33	12	P1	구	교각	망상균열		0.20	0.10	m²	1	0.02
속사교(인천)	33	13	P1	구	교각	균열	0.20	0.90		m	1	0.90
속사교(인천)	33	14	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사교(인천)	33	15	P1	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사교(인천)	33	16	P1	구	교각	균열	0.20	2.20		m	1	2.20
속사교(인천)	33	17	P1	구	교각	균열	0.20	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	33	18	P1	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
속사교(인천)	33	19	P1	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	20	P1	구	교각	균열	0.20	3.00		m	1	3.00
속사교(인천)	33	21	P1	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사교(인천)	33	22	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사교(인천)	33	23	P1	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사교(인천)	33	24	P1	구	배수시설	배수로 콘크리트 파손		2.00	2.00	m²	1	4.00
속사교(인천)	33	25	P1	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사교(인천)	33	26	P1	구	교각	균열	0.20	3.50		m	1	3.50
속사교(인천)	33	27	P1	구	교각	균열	0.20	2.50		m	1	2.50
속사교(인천)	33	28	P1	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	29	P1	구	받침	받침콘크리트 박락		0.30	0.40	m²	1	0.12
속사교(인천)	33	30	P1	구	교각	철근노출		0.40	0.40	m²	1	0.16
속사교(인천)	33	31	P1	구	교각	박리		0.30	4.50	m²	1	1.35
속사교(인천)	33	32	P1	구	교각	박리		0.50	4.50	m²	1	2.25
속사교(인천)	33	33	P1	구	교각	재료분리		0.50	0.70	m²	1	0.35
속사교(인천)	33	34	P1	구	교각	균열	0.30	3.00		m	1	3.00
속사교(인천)	33	35	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사교(인천)	33	36	P1	구	교각	표면열화(표층박리)		0.80	1.00	m²	1	0.80
속사교(인천)	33	37	P1	구	교각	망상균열		1.00	0.80	m²	1	0.80
속사교(인천)	33	38	P1	구	교각	박리		1.00	9.00	m²	1	0.90
속사교(인천)	33	39	P1	구	교각	망상균열		0.40	0.70	m²	1	0.28
속사교(인천)	33	40	P1	구	교각	균열	0.10	5.00		m	1	5.00
속사교(인천)	33	41	P1	구	교각	균열	0.20	1.60		m	1	1.60
속사교(인천)	33	42	P1	구	교각	균열	0.20	2.30		m	1	2.30
속사교(인천)	33	43	P1	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사교(인천)	33	44	P1	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	45	P1	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사교(인천)	33	46	P1	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
속사교(인천)	33	47	P1	구	교각	균열	0.20	1.90		m	1	1.90
속사교(인천)	33	48	P1	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	49	P1	구	교각	균열	0.20	4.00		m	1	4.00
속사교(인천)	33	50	P1	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	51	P1	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사교(인천)	33	52	P1	구	교각	균열	0.10	1.80		m	1	1.80
속사교(인천)	33	53	P1	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	33	54	P1	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사교(인천)	33	55	P1	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
속사교(인천)	33	56	P1	구	교각	표면열화(표층박리)		1.50	1.60	m²	1	2.40
속사교(인천)	33	57	P1	신	교각	점검로볼트연단거리부족	볼트연단거리부족			-	-	-
속사교(인천)	34	1	P2	구	받침	받침모르타르 망상균열		0.70	0.10	m²	1	0.07
속사교(인천)	34	2	P2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m²	1	0.64
속사교(인천)	34	3	P2	구	받침	받침모르타르 균열	0.30	0.15		m	1	0.15
속사교(인천)	34	4	P2	구	받침	받침모르타르 균열	0.20	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	34	5	P2	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	34	6	P2	구	교각	균열	0.20	1.90		m	1	1.90
속사교(인천)	34	7	P2	구	교각	박락		1.50	4.00	m²	1	6.00
속사교(인천)	34	8	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.20	0.20		m	1	0.20
속사교(인천)	34	9	P2	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
속사교(인천)	34	10	P2	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사교(인천)	34	11	P2	구	교각	망상균열		1.00	1.70	m²	1	1.70
속사교(인천)	34	12	P2	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사교(인천)	34	13	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사교(인천)	34	14	P2	구	교각	망상균열		2.00	1.20	m²	1	2.40
속사교(인천)	34	15	P2	구	교각	망상균열		3.70	1.20	m²	1	4.44
속사교(인천)	34	16	P2	구	교각	균열	0.20	0.90		m	1	0.90
속사교(인천)	34	17	P2	구	교각	균열	0.20	3.00		m	1	3.00
속사교(인천)	34	18	P2	구	교각	균열	0.10	2.50		m	1	2.50
속사교(인천)	34	19	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	2	1.40
속사교(인천)	34	20	P2	구	교각	균열	0.1	3.2		m	1	3.20
속사교(인천)	34	21	P2	구	교각	망상균열		1.5	1.50	m²	1	2.25
속사교(인천)	34	22	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	3	2.10
속사교(인천)	34	23	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	34	24	P2	구	받침	받침콘크리트 재료분리		0.2	0.10	m²	1	0.02
속사교(인천)	34	25	P2	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	34	26	P2	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사교(인천)	34	27	P2	구	교각	박리		2.0	3.00	m²	1	6.00
속사교(인천)	34	28	P2	구	교각	박리		1.0	3.00	m²	1	3.00
속사교(인천)	34	29	P2	구	교각	박리		1.7	3.00	m²	1	5.10
속사교(인천)	34	30	P2	구	교각	망상균열		0.8	0.50	m²	1	0.40
속사교(인천)	34	31	P2	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사교(인천)	34	32	P2	구	교각	균열	0.1	1.4		m	1	1.40
속사교(인천)	34	33	P2	구	교각	박리		0.2	0.20	m²	1	0.04
속사교(인천)	34	34	P2	구	교각	표면열화(표층박리)		1.1	0.70	m²	1	0.77
속사교(인천)	34	35	P2	구	교각	박리		0.3	1.30	m²	1	0.39
속사교(인천)	34	36	P2	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
속사교(인천)	34	37	P2	구	교각	균열	0.20	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	34	38	P2	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사교(인천)	34	39	P2	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	34	40	P2	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사교(인천)	34	41	P2	구	교각	균열	0.2	1.4		m	3	4.20
속사교(인천)	34	42	P2	구	교각	균열	0.30	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	34	43	P2	구	교각	균열	0.3	0.5		m	1	0.50
속사교(인천)	34	44	P2	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	34	45	P2	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	34	46	P2	구	교각	균열	0.20	1.4		m	1	1.40
속사교(인천)	34	47	P2	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	34	48	P2	구	교각	재료분리		0.5	0.80	m²	1	0.40
속사교(인천)	34	49	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(인천)	34	50	P2	구	교각	균열		0.6	0.5	m²	1	0.30

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사교(인천)	34	51	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	34	52	P2	구	교각	균열	0.1	3.0		m	1	3.00
속사교(인천)	34	53	P2	구	교각	망상균열		0.4	0.60	m'	1	0.24
속사교(인천)	34	54	P2	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	34	55	P2	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사교(인천)	34	56	P2	구	교각	표면열화(표층박리)		0.5	0.40	m'	1	0.20
속사교(인천)	34	57	P2	구	교각	재료분리		0.4	0.90	m'	1	0.36
속사교(인천)	34	58	P2	구	교각	균열	0.20	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	34	59	P2	구	교각	망상균열		3.0	1.6	m'	1	4.80
속사교(인천)	34	60	P2	구	교각	균열	0.3	3.0		m	1	3.00
속사교(인천)	34	61	P2	구	교각	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
속사교(인천)	34	62	P2	구	교각	망상균열		1.5	1.5	m'	1	2.25
속사교(인천)	34	63	P2	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	35	1	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.20	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	2	P3	구	받침	받침장치 부식		0.8	0.8	m'	1	0.65
속사교(인천)	35	3	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	35	4	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	35	5	P3	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(인천)	35	6	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	3	0.60
속사교(인천)	35	7	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.15		m	2	0.30
속사교(인천)	35	8	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	35	9	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	35	10	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	35	11	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	12	P3	구	교각	표면불량		0.25	0.1	m'	1	0.03
속사교(인천)	35	13	P3	구	교각	표면불량		0.6	0.6	m'	1	0.36
속사교(인천)	35	14	P3	구	교각	균열	0.2	0.65		m	1	0.65
속사교(인천)	35	15	P3	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(인천)	35	16	P3	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	35	17	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	35	18	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	19	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	20	P3	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	35	21	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	22	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	23	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	35	24	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	35	25	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.2		m	2	0.40
속사교(인천)	35	26	P3	구	교각	균열	0.2	0.45		m	1	0.45
속사교(인천)	35	27	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.15		m	1	0.15
속사교(인천)	35	28	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	29	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	30	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	35	31	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	35	32	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	35	33	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	34	P3	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	35	35	P3	구	교각	균열	0.1	3		m	1	3.00
속사교(인천)	35	36	P3	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	35	37	P3	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(인천)	35	38	P3	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	39	P3	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	35	40	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	41	P3	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(인천)	35	42	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	2	0.40
속사교(인천)	35	43	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	3	0.60
속사교(인천)	35	44	P3	구	교각	박리		0.2	0.6	m'	1	0.12
속사교(인천)	35	45	P3	구	교각	균열	0.3	8		m	1	8.00
속사교(인천)	35	46	P3	구	교각	박락		0.2	1.7	m'	1	0.34
속사교(인천)	35	47	P3	구	교각	망상균열		2	1.8	m'	1	3.60
속사교(인천)	35	48	P3	구	교각	박락		1	0.3	m'	1	0.30
속사교(인천)	35	49	P3	구	교각	박락		0.1	0.2	m'	1	0.02
속사교(인천)	35	50	P3	구	교각	망상균열		2	1.8	m'	1	3.60
속사교(인천)	35	51	P3	구	교각	박리		2	2.8	m'	1	5.60
속사교(인천)	35	52	P3	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	35	53	P3	구	교각	박리		0.4	0.5	m'	1	0.20
속사교(인천)	35	54	P3	구	교각	균열	0.3	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	55	P3	구	교각	균열	0.5	2		m	1	2.00
속사교(인천)	35	56	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	57	P3	구	교각	균열	0.5	1.8		m	1	1.80
속사교(인천)	35	58	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	35	59	P3	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사교(인천)	35	60	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	35	61	P3	구	교각	균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사교(인천)	35	62	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	35	63	P3	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	35	64	P3	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	35	65	P3	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	35	66	P3	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	35	67	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	2	1.40
속사교(인천)	35	68	P3	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	35	69	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	70	P3	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	35	71	P3	구	교각	망상균열		3.5	1.8	m'	1	6.30
속사교(인천)	35	72	P3	구	교각	박리		0.4	1.5	m'	1	0.60
속사교(인천)	35	73	P3	구	교각	박리		0.2	0.3	m'	1	0.06

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사교(인천)	35	74	P3	구	교각	균열	0.2	5.5		m	1	5.50
속사교(인천)	35	75	P3	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	35	76	P3	구	교각	표면열화(표층박리)		0.4	1.2	m'	1	0.48
속사교(인천)	36	1	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	36	2	P4	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.40
속사교(인천)	36	3	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	36	4	P4	구	교각	균열	0.2	0.25		m	2	0.50
속사교(인천)	36	5	P4	구	교각	균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	36	6	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	36	7	P4	구	교각	균열	0.2	0.36		m	1	0.36
속사교(인천)	36	8	P4	구	교각	균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	36	9	P4	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	36	10	P4	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	36	11	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.25		m	2	0.50
속사교(인천)	36	12	P4	구	교각	균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	36	13	P4	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	36	14	P4	구	교각	균열	0.2	2		m	2	4.00
속사교(인천)	36	15	P4	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(인천)	36	16	P4	구	교각	망상균열		1.7	2	m'	1	3.40
속사교(인천)	36	17	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	36	18	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	36	19	P4	구	교각	균열	0.1	1.6		m	2	3.20
속사교(인천)	36	20	P4	구	교각	균열	0.3	1		m	1	1.00
속사교(인천)	36	21	P4	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	36	22	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	36	23	P4	구	교각	철근노출		1	4.5	m'	1	4.50
속사교(인천)	36	24	P4	구	교각	바라		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사교(인천)	36	25	P4	구	교각	표면열화(표층박리)		0.4	18	m'	1	7.20
속사교(인천)	36	26	P4	구	교각	바리		0.3	4.5	m'	1	1.35
속사교(인천)	36	27	P4	구	교각	바리		0.2	18	m'	1	3.60
속사교(인천)	36	28	P4	구	교각	균열	0.3	4		m	1	4.00
속사교(인천)	36	29	P4	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	36	30	P4	구	교각	균열	0.5	5		m	1	5.00
속사교(인천)	36	31	P4	구	교각	표면열화(표층박리)		0.6	1	m'	1	0.60
속사교(인천)	36	32	P4	신	교각	점검로 볼트 미체결				m'	1	-
속사교(인천)	36	33	P4	신	교각	점검로 난간 파손				m'	1	-
속사교(인천)	37	1	P5	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	2	P5	구	교각	균열	0.2	0.65		m	1	0.65
속사교(인천)	37	3	P5	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	37	4	P5	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	37	5	P5	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	6	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	37	7	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	37	8	P5	구	교각	균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	37	9	P5	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	37	10	P5	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	11	P5	구	교각	파손		0.6	0.8	m'	1	0.48
속사교(인천)	37	12	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	37	13	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	37	14	P5	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	37	15	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사교(인천)	37	16	P5	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	37	17	P5	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	37	18	P5	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(인천)	37	19	P5	구	교각	균열	0.1	2.5		m	1	2.50
속사교(인천)	37	20	P5	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(인천)	37	21	P5	구	받침	받침모르타르바라		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사교(인천)	37	22	P5	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(인천)	37	23	P5	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	37	24	P5	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	25	P5	구	교각	균열	0.3	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	37	26	P5	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사교(인천)	37	27	P5	구	교각	바리		1.1	0.6	m'	1	0.66
속사교(인천)	37	28	P5	구	교각	균열	0.3	1.9		m	1	1.90
속사교(인천)	37	29	P5	구	교각	망상균열		0.6	0.7	m'	1	0.42
속사교(인천)	37	30	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	37	31	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	2	0.40
속사교(인천)	37	32	P5	구	받침	받침장치 부식		1	1	m'	1	1.00
속사교(인천)	37	33	P5	구	교각	균열	0.5	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	37	34	P5	구	교각	균열	0.3	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	35	P5	구	교각	균열	0.3	0.5		m	1	0.50
속사교(인천)	37	36	P5	구	교각	표면불량		2	1.5	m'	1	3.00
속사교(인천)	37	37	P5	구	교각	바리		2	0.4	m'	1	0.80
속사교(인천)	37	38	P5	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사교(인천)	37	39	P5	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	40	P5	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(인천)	37	41	P5	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	37	42	P5	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(인천)	37	43	P5	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(인천)	37	44	P5	구	교각	균열		0.5	0.7	m'	1	0.35
속사교(인천)	37	45	P5	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	37	46	P5	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(인천)	37	47	P5	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	37	48	P5	구	교각	재료분리		0.1	0.2	m'	1	0.02
속사교(인천)	37	49	P5	구	교각	재료분리		0.4	0.40	m'	1	0.16
속사교(인천)	37	50	P5	구	교각	균열	0.1	1.4		m	1	1.40

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(인천)	37	51	P5	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	37	52	P5	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(인천)	37	53	P5	구	교각	균열	0.2	0.8		m	3	2.40
속사교(인천)	37	54	P5	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(인천)	37	55	P5	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	37	56	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.3	0.2		m	1	0.20
속사교(인천)	37	57	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(인천)	37	58	P5	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	37	59	P5	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(인천)	37	60	P5	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(인천)	37	61	P5	구	교각	균열	0.2	0.5		m	2	1.00
속사교(인천)	37	62	P5	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(인천)	37	63	P5	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(인천)	37	64	P5	신	받침	받침물탈박락		1.8	0.2	m²	1	1.80
속사교(인천)	37	65	P5	신	받침	받침콘크리트 균열	0.2	1.2		m	1	1.20

속사고(강릉) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면		균열 0.3mm미만	2	2	2	2	m	-
		균열/백태	3	3.6	3	3.6	m	-
		백태	5	11.68	3	4.34	m²	▼ 7.34
		박리, 박락	22	28.37	23	33.92	m²	▲ 5.55
		데크플레이트 부식	304	175.47	303	177.11	m²	▲ 1.64
		철근노출	4	0.58	4	0.58	m²	-
		표면열화	5	59.4	5	59.4	m²	-
거더	외부	강재부식, 점부식	19	11.34	19	11.34	m²	-
		도장박리, 굽힘	3	0.22	3	0.22	m²	-
		볼트부식		15.45	24	17.01	m²	▲ 1.56
		누수흔적	1	0.25	1	0.25	m²	-
	내부	우수유입	11	367	12	369	m²	▲ 2.0
		백태오염	17	23.23	17	23.23	m²	-
		이물질퇴적	6	0.86	6	1.22	m²	▲ 0.36
		실런트 미충진	104	104	104	104	EA	-
		강재부식, 점부식	77	81.31	77	81.31	m²	-
		도장박리	9	1.54	9	1.54	m²	-
		볼트부식	11	0.11	11	0.11	m²	-
교대	균열(0.3mm미만)	3	2.35	3	2.35	m	-	
	균열(0.3mm이상)	3	2.1	3	2.1	m	-	
	망상균열	6	20.49	6	19.73	m²	▼ 0.76	
	균열/백태	2	1.4	2	1.4	m	-	
	백태	4	0.74	4	0.74	m²	-	
	박리, 박락, 들뜸	3	1.8	4	1.85	m²	▲ 0.05	
	누수흔적, 체수	4	2.63	4	2.63	m²	-	
	실란트 파손	1	5	1	5	m	-	
	녹오염	1	0.01	1	0.01	m²	-	
	표면열화	1	0.08	2	3.08	m²	▲ 3.0	
	이물질퇴적	1	4	1	4	m²	-	
	보호블럭 부분 탈락	1	44	1	44	m²	-	
	보호블럭 부분 함몰	1	10	1	10	m²	-	
	점검계단 파손	1	0.4	1	0.4	m²	-	
교각	균열 0.3mm미만	154	195.8	148	191	m	▼ 4.8	
	균열 0.3mm이상	7	25.3	6	9.1	m	▼ 16.2	
	망상균열	1	1.44	2	2.44	m²	▲ 1.0	
	박리, 박락, 들뜸	19	33.78	17	32.54	m²	▼ 1.24	
	재료분리	2	0.14	2	0.14	m²	-	
	철근노출	2	4.9	2	4.9	m²	-	
	파손	1	0.04	1	0.04	m²	-	
	표면열화	6	10.74	6	10.74	m²	-	
교량받침	몰탈 균열 0.3mm미만	17	6.6	17	6.1	m	-	
	받침콘크리트 균열 0.3mm미만	35	10.15	35	10.15	m	-	
	받침콘크리트 균열 0.3mm이상	2	0.7	2	0.7	m	-	
	받침콘크리트 망상균열	3	0.48	3	0.48	m²	-	
	몰탈 들뜸, 파손	1	0.06	2	0.21	m²	▲ 0.15	
	받침콘크리트 박리, 박락	10	1.33	10	1.33	m²	-	
	받침콘크리트 보수재 충분리	1	0.06	1	0.06	m²	-	
	받침 부식, 도장박리	29	8.12	29	8.12	m²	-	
	후타재 마모	1	7.2	1	7.2	m²	-	

신축이음	후타재 박리	-	-	1	0.3	m²	▲ 0.3
	유간 이물질퇴적	1	0.6	1	0.6	m²	-
	하부 부식	2	7.2	2	7.2	m²	-
교면포장	접속부 아스콘 들뜸	-	-	1	0.3	m²	▲ 0.3
배수시설	배수구 그레이팅 파손, 망실, 변형	15	15	16	16	EA	▲ 1.0
	배수관 길이부족	1	1	1	1	m	-
방호벽	균열	24	33.55	9	12.5	m	▼ 21.05
	균열부 백태	-	-	47	7.5	m²	▲ 7.5
	백태	8	11.1	7	9.6	m²	▼ 1.5
	박락, 파손	12	9.31	4	10.8	m²	▲ 1.49

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	1	1	S1	구	방호벽	백태		0.3	7.5	m²	1	2.25
속사교(강릉)	1	2	S1	구	방호벽	콘크리트 파손		0.3	1	m²	1	0.30
속사교(강릉)	1	3	S1	구	방호벽	백태		0.3	2.5	m²	1	0.75
속사교(강릉)	1	4	S1	구	방호벽	콘크리트 박리		0.2	0.6	m²	1	0.12
속사교(강릉)	1	5	S1	구	방호벽	콘크리트 파손		0.3	5	m²	1	1.50
속사교(강릉)	1	6	S1	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	1	1.00
속사교(강릉)	1	7	S1	구	방호벽	콘크리트 박리		0.2	1	m²	1	0.20
속사교(강릉)	1	8	S1	구	방호벽	콘크리트 박리		0.25	11	m²	1	2.75
속사교(강릉)	1	9	S1	구	방호벽	백태		0.3	5	m²	1	1.50
속사교(강릉)	1	10	S1	구	신축이음	후타재 마모		12	0.3	m²	2	7.20
속사교(강릉)	1	11	S1	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		12	0.05	m²	1	0.60
속사교(강릉)	1	12	S1	신	신축이음	후타재 박리		0.3	1	m²	1	0.30
속사교(강릉)	2	1	S2	구	배수시설	스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사교(강릉)	2	2	S2	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	1	1.00
속사교(강릉)	2	3	S2	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	1	1.00
속사교(강릉)	2	4	S2	구	방호벽	백태		5	0.3	m²	1	1.50
속사교(강릉)	2	5	S2	구	방호벽	콘크리트 박리		8	0.2	m²	1	1.60
속사교(강릉)	2	6	S2	구	방호벽	백태		0.3	1	m²	1	0.30
속사교(강릉)	2	7	S2	구	방호벽	난간 균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	2	8	S2	구	방호벽	난간 균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사교(강릉)	2	9	S2	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사교(강릉)	2	10	S2	구	방호벽	콘크리트 박리		8	0.2	m²	1	1.6
속사교(강릉)	2	11	S2	구	방호벽	난간 균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사교(강릉)	2	12	S2	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	2	13	S2	구	방호벽	난간 균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	2	14	S2	구	방호벽	콘크리트 박리		1	0.2	m²	1	0.20
속사교(강릉)	3	1	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	3	2	S3	구	방호벽	콘크리트 박리		2	0.2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	3	3	S3	구	방호벽	난간 균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사교(강릉)	3	4	S3	구	방호벽	난간 균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	3	5	S3	구	방호벽	난간 균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	3	6	S3	구	방호벽	난간 균열	0.2	2.3		m	1	2.30
속사교(강릉)	3	7	S3	구	방호벽	백태		10	0.3	m²	1	3.00
속사교(강릉)	3	8	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	2.65		m	1	2.65
속사교(강릉)	3	9	S3	구	방호벽	콘크리트 박리		2	0.2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	3	10	S3	구	방호벽	콘크리트 파손		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	3	11	S3	구	방호벽	백태		2	0.3	m²	1	0.60
속사교(강릉)	3	12	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(강릉)	3	13	S3	구	방호벽	백태		4	0.3	m²	1	1.20
속사교(강릉)	3	14	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사교(강릉)	3	15	S3	구	방호벽	콘크리트 박리		1	0.2	m²	1	0.20
속사교(강릉)	3	16	S3	구	배수시설	스틸그레이팅 망실				EA	1	1.00
속사교(강릉)	3	17	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(강릉)	3	18	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	3	19	S3	구	방호벽	보수재 균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	3	20	S3	구	방호벽	난간 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	4	1	S4	구	배수시설	스틸그레이팅 망실				EA	4	4.00
속사교(강릉)	4	2	S4	구	방호벽	난간 균열	0.5	1.1		m	1	1.10
속사교(강릉)	4	3	S4	구	방호벽	난간 균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	4	4	S4	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	4	5	S4	구	방호벽	난간 균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	4	6	S4	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	4	7	S4	구	방호벽	보수재 균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	4	8	S4	신	방호벽	콘크리트 박락		0.3	10	m²	1	3.00
속사교(강릉)	4	9	S4	신	방호벽	콘크리트 박락		0.3	20	m²	1	6.00
속사교(강릉)	4	10	S4	신	배수시설	스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사교(강릉)	4	11	S4	신	중분대	균열부 백태	0.2	1		m²	2	0.40
속사교(강릉)	5	1	S5	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	1	1.00
속사교(강릉)	5	2	S5	신	중분대	균열부 백태	0.2	1		m²	11	2.20
속사교(강릉)	5	3	S5	신	중분대	균열부 백태	0.2	0.5		m²	13	1.30
속사교(강릉)	6	1	S6	구	배수시설	스틸그레이팅 파손				EA	3	3.00
속사교(강릉)	6	2	S6	신	중분대	균열부 백태	0.2	1		m²	1	0.20
속사교(강릉)	6	3	S6	신	중분대	균열부 백태	0.2	0.5		m²	6	0.60
속사교(강릉)	6	4	S6	신	중분대	균열부 백태	0.2	1		m²	1	0.20
속사교(강릉)	6	5	S6	신	방호벽	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	7	1	S7	구	배수시설	스틸그레이팅 변형				EA	2	2.00
속사교(강릉)	7	2	S7	신	중분대	균열부 백태	0.2	1		m²	13	2.60
속사교(강릉)	7	3	S7	신	접속부	아스콘 들뜸	0.2	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	8	1	S1	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화		1	15	m²	1	15.00
속사교(강릉)	8	2	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5	0.2	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	3	S1	구	바닥판하면	볼트부식		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	8	4	S1	구	바닥판하면	강재부식		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	8	5	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박락		1.5	0.2	m²	1	0.30
속사교(강릉)	8	6	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	7	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	8	8	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	9	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	8	10	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	11	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	12	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	13	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	14	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	15	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	16	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	17	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	18	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	19	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	20	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	21	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	22	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.4	0.25	m²	4	4.00
속사교(강릉)	8	23	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(강릉)	8	24	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.4	1	m²	1	0.40
속사교(강릉)	8	25	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	4	2.00
속사교(강릉)	8	26	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	3	1.50
속사교(강릉)	8	27	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박락		1.3	0.3	m²	1	0.39
속사교(강릉)	8	28	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.2	m²	1	0.06
속사교(강릉)	8	29	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박락		1.2	0.2	m²	1	0.24
속사교(강릉)	8	30	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.4	2.5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	8	31	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(강릉)	8	32	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	2	1.00
속사교(강릉)	8	33	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	8	34	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	5	2.50
속사교(강릉)	8	35	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	0.6	m²	1	0.12
속사교(강릉)	8	36	S1	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화		19	1	m²	1	19.00
속사교(강릉)	8	37	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.4	1	m²	1	0.40
속사교(강릉)	8	38	S1	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화		5	1	m²	1	5.00
속사교(강릉)	8	39	S1	구	바닥판하면	철근노출		0.1	0.2	m²	1	0.02
속사교(강릉)	8	40	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	0.6	m²	3	0.36
속사교(강릉)	8	41	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	12	m²	1	2.40
속사교(강릉)	8	42	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1	0.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	9	1	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.5	0.2	m²	1	0.50
속사교(강릉)	9	2	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	9	3	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1	0.2	m²	5	1.00
속사교(강릉)	9	4	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	6	2.64
속사교(강릉)	9	5	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	6	2.64
속사교(강릉)	9	6	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	9	7	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	9	8	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	9	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	10	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	11	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	12	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	13	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	14	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	15	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	16	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	17	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	18	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	19	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	20	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	21	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	9	22	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	9	23	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	9	24	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	3	2.50
속사교(강릉)	9	25	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.5	0.2	m²	1	0.50
속사교(강릉)	9	26	S2	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화		20	1	m²	1	20.00
속사교(강릉)	9	27	S2	구	바닥판하면	백태		20	0.2	m²	1	4.00
속사교(강릉)	9	28	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	3	1.32
속사교(강릉)	9	29	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	3	1.32
속사교(강릉)	9	30	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	9	31	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1.5	0.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	9	32	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1.5	0.2	m²	1	0.30
속사교(강릉)	9	33	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	9	34	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	9	35	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	9	36	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	9	37	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.2	0.3	m²	1	0.06
속사교(강릉)	9	37	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	9	38	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	9	39	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	2	1.00
속사교(강릉)	9	40	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.5	0.4	m²	1	0.20
속사교(강릉)	9	41	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.3	0.2	m²	1	0.06
속사교(강릉)	9	42	S2	구	바닥판하면	균열	0.1	1		m	2	2.00
속사교(강릉)	9	43	S2	신	바닥판하면	캔틸레버부 박리		0.2	60	m²	1	12.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량
속사교(강릉)	10	1	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	0.3	m²	1	0.09
속사교(강릉)	10	2	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1.2	m²	1	0.24
속사교(강릉)	10	3	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1.2	m²	1	0.24
속사교(강릉)	10	4	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	10	5	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	10	6	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	10	7	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.2	30	m²	1	6.00
속사교(강릉)	10	8	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.2	7.5	m²	1	1.50
속사교(강릉)	10	9	S3	구	바닥판하면	백태		0.2	55	m²	1	11.00
속사교(강릉)	10	10	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	10	11	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	10	12	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	13	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	3	1.32
속사교(강릉)	10	14	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	15	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	16	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	10	17	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	18	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	19	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	10	20	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	10	21	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	10	22	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	11	1	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	2	m²	1	0.60
속사교(강릉)	11	2	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.6	m²	1	0.06
속사교(강릉)	11	3	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	11	4	S4	구	바닥판하면	백태		45	0.2	m²	1	9.00
속사교(강릉)	11	5	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	11	6	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1	m²	1	0.10
속사교(강릉)	11	7	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2	m²	3	0.60
속사교(강릉)	11	8	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	11	9	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.5	m²	1	0.05
속사교(강릉)	12	1	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	2	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	3	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	4	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	5	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	12	6	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	10	m²	1	2.00
속사교(강릉)	12	7	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	8	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	9	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	10	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.5	m²	1	0.05
속사교(강릉)	12	11	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.5	m²	1	0.10
속사교(강릉)	12	12	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	5	m²	1	1.50
속사교(강릉)	12	13	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.3	1.5	m²	1	0.45
속사교(강릉)	12	14	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1.5	0.2	m²	5	1.50
속사교(강릉)	12	15	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.2	0.2	m²	1	0.44
속사교(강릉)	12	16	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1.5	m²	1	0.30
속사교(강릉)	12	17	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.3	m²	1	0.06
속사교(강릉)	12	18	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.1	m²	3	0.03
속사교(강릉)	12	19	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	20	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	21	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	22	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	23	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	24	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	25	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	26	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	27	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	28	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	29	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	30	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	5	m²	1	1.00
속사교(강릉)	12	31	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	0.4	m²	1	0.08
속사교(강릉)	12	32	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1	2	m²	1	2.00
속사교(강릉)	12	33	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	34	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	12	35	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	12	36	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	12	37	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	4	1.76
속사교(강릉)	12	38	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	2	0.88
속사교(강릉)	12	39	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	0.1	m²	2	0.02
속사교(강릉)	12	40	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	12	41	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.2	m²	5	2.20
속사교(강릉)	12	42	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	4	1.76
속사교(강릉)	12	43	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	3	1.50
속사교(강릉)	12	44	S5	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.40	0.40	m²	1	0.16
속사교(강릉)	13	1	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.50	0.20	m²	1	0.50
속사교(강릉)	13	2	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	0.25	m²	1	0.50

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	13	3	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	2	0.88
속사교(강릉)	13	4	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	0.80	m²	1	0.16
속사교(강릉)	13	5	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	6	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	7	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	8	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	9	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	10	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	11	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	12	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	13	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	14	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	15	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	16	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	17	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	18	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	19	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	20	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	21	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	22	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	23	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	24	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	13	25	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.30	0.40	m²	1	0.12
속사교(강릉)	13	26	S6	구	바닥판하면	콘크리트 박락		4.50	0.20	m²	1	0.90
속사교(강릉)	13	27	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.10	0.10	m²	1	0.01
속사교(강릉)	13	28	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	4	2.00
속사교(강릉)	13	29	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	3	1.32
속사교(강릉)	13	30	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	3	1.50
속사교(강릉)	13	31	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	4	2.00
속사교(강릉)	13	32	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	3	1.32
속사교(강릉)	13	33	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.20	m²	2	0.88
속사교(강릉)	13	34	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	3	1.50
속사교(강릉)	13	35	S6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.10	0.60	m²	1	0.06
속사교(강릉)	14	1	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.20	3.00	m²	1	0.60
속사교(강릉)	14	2	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	2	1.00
속사교(강릉)	14	3	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.50	0.20	m²	1	0.50
속사교(강릉)	14	4	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	14	5	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	14	6	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5.00	0.20	m²	1	1.00
속사교(강릉)	14	7	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.50	0.50	m²	1	0.25
속사교(강릉)	14	8	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.20	30.00	m²	1	6.00
속사교(강릉)	14	9	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.10	0.40	m²	1	0.04
속사교(강릉)	14	10	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	5.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	14	11	S7	구	신축이음	신축이음 본체부식		0.30	12.00	m²	1	3.60
속사교(강릉)	14	12	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.20	0.20	m²	1	0.04
속사교(강릉)	14	13	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.20	40.00	m²	1	8.00
속사교(강릉)	14	14	S7	구	바닥판하면	균열/백태		0.20	1.30	m	1	0.26
속사교(강릉)	14	15	S7	구	바닥판하면	균열/백태		0.20	1.00	m	1	0.20
속사교(강릉)	14	16	S7	구	바닥판하면	균열/백태		0.20	1.30	m	1	0.26
속사교(강릉)	14	17	S7	구	바닥판하면	백태		0.20	0.70	m²	1	0.14
속사교(강릉)	14	18	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.30	1.00	m²	1	0.30
속사교(강릉)	14	19	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		1.20	2.50	m²	1	3.00
속사교(강릉)	14	20	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	1	0.50
속사교(강릉)	14	21	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m²	3	1.50
속사교(강릉)	14	22	S7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.60	1.70	m²	1	1.02
속사교(강릉)	14	23	S7	구	바닥판하면	철근노출		0.25	0.30	m²	1	0.08
속사교(강릉)	14	24	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.20	3.00	m²	1	0.60
속사교(강릉)	14	25	S7	구	바닥판하면	철근노출		0.25	0.30	m²	1	0.08
속사교(강릉)	14	26	S7	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화		1.00	0.40	m²	1	0.40
속사교(강릉)	14	27	S7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.30	1.00	m²	1	0.30
속사교(강릉)	14	28	S7	구	바닥판하면	백태		0.20	1.00	m²	1	0.20
속사교(강릉)	15	1	S1		주형외부	상태양호						
속사교(강릉)	16	1	S2	신	주형외부	볼트녹발생		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	16	2	S2	신	주형외부	볼트부식		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	17	1	S3	구	주형외부	볼트부식		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	17	2	S3	구	주형외부	볼트부식		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	17	3	S3	구	주형외부	볼트부식		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	17	4	S3	구	주형외부	강재부식		0.30	2.60	m²	1	0.78
속사교(강릉)	18	1	S4	구	주형외부	강재부식		0.20	0.20	m²	1	0.04
속사교(강릉)	18	2	S4	구	주형외부	강재부식		0.20	1.50	m²	1	0.30
속사교(강릉)	18	3	S4	구	주형외부	볼트부식		2.60	0.70	m²	1	1.82
속사교(강릉)	18	4	S4	구	주형외부	도장균형		0.20	0.50	m²	1	0.10
속사교(강릉)	18	5	S4	구	주형외부	볼트부식		2.60	0.30	m²	1	0.78
속사교(강릉)	18	6	S4	구	주형외부	볼트부식		2.60	0.30	m²	1	0.78
속사교(강릉)	18	7	S4	구	주형외부	볼트부식		2.60	0.30	m²	1	0.78
속사교(강릉)	18	8	S4	구	주형외부	강재부식		2.60	0.20	m²	1	0.52
속사교(강릉)	18	9	S4	구	주형외부	강재부식		0.20	0.50	m²	1	0.10

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	18	10	S4	구	주형외부	도장박리		0.20	0.20	m²	1	0.04
속사교(강릉)	19	1	S5	구	주형외부	강재부식		0.60	0.50	m²	1	0.30
속사교(강릉)	19	2	S5	구	주형외부	강재부식		0.20	0.50	m²	1	0.10
속사교(강릉)	19	3	S5	구	주형외부	강재부식		0.10	2.50	m²	1	0.25
속사교(강릉)	19	4	S5	구	주형외부	강재부식		1.0	1.00	m²	1	1.00
속사교(강릉)	19	5	S5	구	주형외부	볼트부식		0.5	0.40	m²	1	0.20
속사교(강릉)	19	6	S5	구	주형외부	강재부식		0.2	1.00	m²	1	0.20
속사교(강릉)	19	7	S5	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.60	m²	1	1.30
속사교(강릉)	19	8	S5	구	주형외부	볼트부식		2.6	0.50	m²	1	1.30
속사교(강릉)	19	9	S5	구	주형외부	강재부식		2.6	0.60	m²	1	1.56
속사교(강릉)	19	10	S5	구	주형외부	강재부식		0.5	2.60	m²	1	1.30
속사교(강릉)	19	11	S5	구	주형외부	점부식		0.3	0.50	m²	1	0.15
속사교(강릉)	19	12	S5	구	주형외부	강재부식		0.5	0.20	m²	1	0.10
속사교(강릉)	19	13	S5	구	주형외부	강재부식		0.5	2.60	m²	1	1.30
속사교(강릉)	19	14	S5	구	주형외부	도장박리		0.4	0.20	m²	1	0.08
속사교(강릉)	19	15	S5	구	주형외부	볼트부식		2.6	0.70	m²	2	3.64
속사교(강릉)	20	1	S6	구	주형외부	볼트부식		0.1	0.10	m²	1	0.10
속사교(강릉)	20	2	S6	구	주형외부	볼트부식		0.5	0.10	m²	1	0.05
속사교(강릉)	20	3	S6	구	주형외부	볼트부식		0.1	0.10	m²	1	0.10
속사교(강릉)	20	4	S6	구	주형외부	볼트부식		0.4	0.20	m²	1	0.08
속사교(강릉)	20	5	S6	구	주형외부	볼트부식		0.2	0.70	m²	1	0.70
속사교(강릉)	20	6	S6	구	주형외부	볼트부식		0.20	0.20	m²	1	0.20
속사교(강릉)	20	7	S6	구	주형외부	강재부식		0.5	0.1	m²	1	0.05
속사교(강릉)	20	8	S6	구	주형외부	강재부식		0.1	0.10	m²	1	0.10
속사교(강릉)	20	9	S6	구	주형외부	강재부식		0.4	0.20	m²	1	0.08
속사교(강릉)	21	1	S7	구	주형외부	볼트부식		0.5	0.50	m²	1	0.25
속사교(강릉)	21	2	S7	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.60	m²	1	1.30
속사교(강릉)	21	3	S7	구	주형외부	볼트부식		1.0	0.5	m²	1	0.50
속사교(강릉)	21	4	S7	구	주형외부	강재부식		0.5	2.60	m²	1	2.60
속사교(강릉)	21	5	S7	구	주형외부	누수흔적		0.5	0.50	m²	1	0.25
속사교(강릉)	21	6	S7	구	주형외부	녹오염		0.4	2.00	m²	1	0.80
속사교(강릉)	22	1	S1	구	주형내부	강재부식		2.4	1.0	m²	1	2.40
속사교(강릉)	22	2	S1	구	주형내부	점부식		0.1	0.30	m²	1	0.03
속사교(강릉)	22	3	S1	구	주형내부	강재부식		0.1	2.40	m²	1	0.24
속사교(강릉)	22	4	S1	구	주형내부	강재부식		0.6	0.60	m²	1	0.36
속사교(강릉)	22	5	S1	구	주형내부	강재부식		0.3	0.4	m²	1	0.12
속사교(강릉)	22	6	S1	구	주형내부	강재부식		0.1	0.10	m²	2	0.02
속사교(강릉)	22	7	S1	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.10	m²	1	0.01
속사교(강릉)	22	8	S1	구	주형내부	강재부식		0.5	0.90	m²	1	0.45
속사교(강릉)	22	9	S1	구	주형내부	강재부식		0.1	0.20	m²	1	0.02
속사교(강릉)	22	10	S1	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	22	11	S1	구	주형내부	강재부식		0.3	0.20	m²	3	0.18
속사교(강릉)	22	12	S1	구	주형내부	강재부식		0.3	0.20	m²	1	0.06
속사교(강릉)	22	13	S1	구	주형내부	강재부식		0.2	0.1	m²	1	0.02
속사교(강릉)	22	14	S1	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	0.2	m²	1	0.06
속사교(강릉)	22	15	S1	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	22	16	S1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사교(강릉)	23	1	S2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.6	0.5	m²	1	0.30
속사교(강릉)	23	2	S2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.6	0.30	m²	1	0.18
속사교(강릉)	23	3	S2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.6	0.3	m²	1	0.18
속사교(강릉)	23	4	S2	구	주형내부	강재부식		0.1	0.05	m²	1	0.01
속사교(강릉)	23	5	S2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	23	6	S2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	23	7	S2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	23	8	S2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	23	9	S2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	23	10	S2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	23	11	S2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사교(강릉)	24	1	S3	구	주형내부	강재부식		0.6	0.1	m²	1	0.06
속사교(강릉)	24	2	S3	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	2.4	m²	1	0.72
속사교(강릉)	24	3	S3	구	주형내부	강재부식		0.1	0.5	m²	1	0.05
속사교(강릉)	24	4	S3	구	주형내부	점부식		0.5	0.6	m²	1	0.30
속사교(강릉)	24	5	S3	구	주형내부	강재표면 백태오염		12.5	0.6	m²	1	7.50
속사교(강릉)	24	6	S3	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	24	7	S3	구	주형내부	도장박리		1	0.2	m²	1	0.20
속사교(강릉)	24	8	S3	구	주형내부	도장박리		0.2	0.2	m²	2	0.08
속사교(강릉)	24	9	S3	구	주형내부	도장박리		0.2	0.3	m²	1	0.60
속사교(강릉)	24	10	S3	구	주형내부	도장박리		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	24	11	S3	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.5	0.5	m²	1	0.25
속사교(강릉)	24	12	S3	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.5	0.4	m²	1	0.20
속사교(강릉)	24	13	S3	구	주형내부	강재표면 백태오염		1	2.4	m²	1	2.40
속사교(강릉)	24	14	S3	구	주형내부	이물질퇴적		0.2	0.2	m²	1	0.40
속사교(강릉)	24	15	S3	구	주형내부	이물질퇴적		0.1	0.1	m²	2	0.02
속사교(강릉)	24	16	S3	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	24	17	S3	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사교(강릉)	25	1	S4	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.2	0.3	m²	1	0.06
속사교(강릉)	25	2	S4	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.15	1.2	m²	1	0.18

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	25	3	S4	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	25	4	S4	구	주형내부	우수유입		15	2.4	m²	1	36.00
속사교(강릉)	25	5	S4	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	0.3	m²	1	0.09
속사교(강릉)	25	6	S4	구	주형내부	SPlice부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사교(강릉)	26	1	S5	구	주형내부	강재부식		0.05	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	26	2	S5	구	주형내부	강재부식		0.05	0.25	m²	1	0.01
속사교(강릉)	26	3	S5	구	주형내부	강재표면 백태오염		2.4	1.25	m²	1	3.00
속사교(강릉)	26	4	S5	구	주형내부	강재표면 백태오염		7.5	0.9	m²	1	6.75
속사교(강릉)	26	5	S5	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	26	6	S5	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	3	0.03
속사교(강릉)	26	7	S5	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.1	0.25	m²	1	0.25
속사교(강릉)	26	8	S5	구	주형내부	도장박리		0.1	0.7	m²	1	0.07
속사교(강릉)	26	9	S5	구	주형내부	이물질퇴적		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	26	10	S5	구	주형내부	우수유입		55	2.4	m²	1	132.00
속사교(강릉)	26	11	S5	구	주형내부	SPlice부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사교(강릉)	26	12	S5	신	주형내부	우수유입		1	1	m²	1	1.00
속사교(강릉)	27	1	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	0.05	m²	1	0.01
속사교(강릉)	27	2	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(강릉)	27	3	S6	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	2	0.02
속사교(강릉)	27	4	S6	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	27	5	S6	구	주형내부	강재부식		0.05	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	27	6	S6	구	주형내부	강재부식		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	27	7	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(강릉)	27	8	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(강릉)	27	9	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	3.1	m²	1	0.31
속사교(강릉)	27	10	S6	구	주형내부	점부식		5	0.3	m²	1	1.50
속사교(강릉)	27	11	S6	구	주형내부	점부식		2.4	8	m²	1	19.20
속사교(강릉)	27	12	S6	구	주형내부	강재부식		0.05	1	m²	1	0.05
속사교(강릉)	27	13	S6	구	주형내부	강재부식		0.6	0.5	m²	1	0.30
속사교(강릉)	27	14	S6	구	주형내부	점부식		5	2.4	m²	1	12.00
속사교(강릉)	27	15	S6	구	주형내부	강재부식		0.1	1.65	m²	1	0.17
속사교(강릉)	27	16	S6	구	거더	우수유입		45	2.4	m²	1	108.00
속사교(강릉)	27	17	S6	구	거더	SPlice부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사교(강릉)	28	1	S7	구	주형내부	강재부식		0.05	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	28	2	S7	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사교(강릉)	28	3	S7	구	주형내부	점부식		5	2.4	m²	1	12.00
속사교(강릉)	28	4	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.2	m²	5	0.10
속사교(강릉)	28	5	S7	구	주형내부	강재부식		0.3	2.4	m²	1	0.72
속사교(강릉)	28	6	S7	구	주형내부	도장박리		0.45	0.8	m²	1	0.36
속사교(강릉)	28	7	S7	구	주형내부	점부식		0.3	0.6	m²	2	0.36
속사교(강릉)	28	8	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	28	9	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(강릉)	28	10	S7	구	주형내부	강재부식		0.3	1.25	m²	1	0.38
속사교(강릉)	28	11	S7	구	주형내부	점부식		2.5	0.6	m²	1	1.50
속사교(강릉)	28	12	S7	구	주형내부	점부식		2.5	0.3	m²	1	0.75
속사교(강릉)	28	13	S7	구	주형내부	점부식		2.5	2.4	m²	1	6.00
속사교(강릉)	28	14	S7	구	주형내부	강재부식		0.15	0.6	m²	1	0.09
속사교(강릉)	28	15	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	1	m²	1	0.10
속사교(강릉)	28	16	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.2	m²	2	0.04
속사교(강릉)	28	17	S7	구	주형내부	강재부식		3	0.6	m²	1	1.80
속사교(강릉)	28	18	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	2.5	m²	1	0.25
속사교(강릉)	28	19	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	6.2	m²	1	0.62
속사교(강릉)	28	20	S7	구	주형내부	강재부식		2.4	2.5	m²	1	6.00
속사교(강릉)	28	21	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m²	2	0.02
속사교(강릉)	28	22	S7	구	주형내부	점부식		5	2.4	m²	1	12.00
속사교(강릉)	28	23	S7	구	주형내부	도장박리		0.2	0.2	m²	2	0.08
속사교(강릉)	28	24	S7	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.4	2.4	m²	1	0.96
속사교(강릉)	28	25	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.2	m²	2	0.04
속사교(강릉)	28	26	S7	구	주형내부	강재부식		0.3	0.2	m²	3	0.18
속사교(강릉)	28	27	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m²	7	0.07
속사교(강릉)	28	28	S7	구	주형내부	이물질퇴적		0.3	2.4	m²	1	0.72
속사교(강릉)	28	29	S7	구	주형내부	이물질퇴적		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	28	30	S7	구	주형내부	우수유입		35	2.4	m²	1	84.00
속사교(강릉)	28	31	S7	구	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m²	3	0.09
속사교(강릉)	28	32	S7	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	28	33	S7	구	주형내부	SPlice부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사교(강릉)	28	34	S7	신	주형내부	우수유입		1	1	m²	1	1.00
속사교(강릉)	29	1	S1		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	30	1	S2		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	31	1	S3		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	32	1	S4		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	33	1	S5		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	34	1	S6		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	35	1	S7		가로보	상태양호						
속사교(강릉)	36	1	A1	구	받침	받침모르타르 파손		0.2	0.3	m²	1	0.06
속사교(강릉)	36	2	A1	구	교대	체수				EA	1	1.00
속사교(강릉)	36	3	A1	구	교대	이물질퇴적		1	1	m²	1	1.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	36	4	A1	구	받침	받침장치 부식		0.6	0.8	m²	2	0.96
속사교(강릉)	36	5	A1	구	받침	받침장치 부식		0.6	0.8	m²	2	0.96
속사교(강릉)	36	6	A1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	36	7	A1	구	받침	받침콘크리트 박락		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	36	8	A1	구	받침	받침콘크리트 보수재 층분리		0.2	0.3	m²	1	0.06
속사교(강릉)	36	9	A1	구	받침	받침콘크리트 박락		0.1	0.3	m²	1	0.03
속사교(강릉)	36	10	A1	구	받침	받침콘크리트 박락		0.4	0.6	m²	1	0.24
속사교(강릉)	36	11	A1	구	받침	받침콘크리트 보수재 박락		0.4	0.3	m²	1	0.12
속사교(강릉)	36	12	A1	구	받침	녹오염		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사교(강릉)	36	13	A1	구	받침	받침콘크리트 박리		0.3	0.6	m²	1	0.18
속사교(강릉)	36	14	A1	구	교대	보수재 망상균열		0.4	1.9	m²	1	0.76
속사교(강릉)	36	15	A1	구	교대	균열	0.3	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	36	16	A1	구	교대	백태		0.3	0.5	m²	1	0.15
속사교(강릉)	36	17	A1	구	교대	체수				EA	1	1.00
속사교(강릉)	36	18	A1	구	교대	콘크리트 박락		0.4	1	m²	1	0.40
속사교(강릉)	36	19	A1	구	받침	받침콘크리트 박리		0.1	0.4	m²	2	0.08
속사교(강릉)	36	20	A1	구	교대	보수재 박리		0.4	2	m²	1	0.80
속사교(강릉)	36	21	A1	구	교대	보수재 박락		0.4	1.5	m²	1	0.60
속사교(강릉)	36	22	A1	구	받침	받침콘크리트 박리		0.3	1	m²	1	0.30
속사교(강릉)	36	23	A1	구	받침	받침콘크리트 박락		0.4	0.4	m²	1	0.16
속사교(강릉)	36	24	A1	구	받침	받침콘크리트 박리		0.3	0.6	m²	1	0.18
속사교(강릉)	36	25	A1	구	교대	백태		0.5	0.7	m²	1	0.35
속사교(강릉)	36	26	A1	구	신축이음	신축이음하면 부식				EA	1	1.00
속사교(강릉)	36	27	A1	구	교대	실란트 파손		5		m	1	5.00
속사교(강릉)	36	28	A1	구	교대	누수흔적		10	0.1	m²	1	1.00
속사교(강릉)	37	1	A2	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	37	2	A2	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	2		m	2	4.00
속사교(강릉)	37	3	A2	구	교대	백태		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사교(강릉)	37	4	A2	구	교대	망상균열		3	1.4	m²	1	4.20
속사교(강릉)	37	5	A2	구	교대	보수재 균열	0.3	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	37	6	A2	구	교대	보수재 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	37	7	A2	구	교대	보수재 균열	0.1	0.55		m	1	0.55
속사교(강릉)	37	8	A2	구	교대	누수흔적				EA	1	1.00
속사교(강릉)	37	9	A2	구	교대	녹오염		0.05	0.15	m²	1	0.01
속사교(강릉)	37	10	A2	구	교대	망상균열		2.5	1.2	m²	1	3.00
속사교(강릉)	37	11	A2	구	교대	망상균열		1.2	1.4	m²	1	1.68
속사교(강릉)	37	12	A2	구	교대	망상균열		1.9	1.5	m	1	2.85
속사교(강릉)	37	13	A2	구	교대	균열/백태		1	0.2	m²	1	0.20
속사교(강릉)	37	14	A2	구	교대	보수재 균열	0.3	0.9		m	1	0.90
속사교(강릉)	37	15	A2	구	교대	이물질 퇴적		2.5	1.2	m²	1	3.00
속사교(강릉)	37	16	A2	구	받침	받침장치 부식		0.5	0.7	m²	4	1.40
속사교(강릉)	37	17	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	37	18	A2	구	교대	교대사면 블록 이격		2.5		m	1	2.50
속사교(강릉)	37	19	A2	구	교대	교대사면 블록 시공불량				m²	1	1.00
속사교(강릉)	37	20	A2	구	교대	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사교(강릉)	37	21	A2	구	교대	콘크리트 표면열화(표층박리) 표면열화(	0.2	0.4		m²	1	0.08
속사교(강릉)	37	22	A2	구	교대	망상균열		4	0.5	m²	1	2.00
속사교(강릉)	37	23	A2	구	교대	망상균열		4	1.5	m²	1	6.00
속사교(강릉)	37	24	A2	구	교대	백태		0.2	1	m²	1	0.20
속사교(강릉)	37	25	A2	구	교대	점검로 타공판 파손		0.8	0.5	m²	1	0.40
속사교(강릉)	37	26	A2	구	교대	균열/백태		0.4	0.2	m²	1	0.08
속사교(강릉)	37	27	A2	구	교대	교대사면 블록 부분탈락		8	5.5	m²	1	44.00
속사교(강릉)	37	28	A2	구	교대	교대사면 블록 부분함몰		2	5	m²	1	10.00
속사교(강릉)	37	29	A2	신	교대	들뜸		0.1	0.5	m²	1	0.05
속사교(강릉)	37	30	A2	신	교대	열화		1	3	m²	1	3.00
속사교(강릉)	38	1	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	38	2	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	38	3	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.5		m	2	1.00
속사교(강릉)	38	4	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	38	5	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	2	0.20
속사교(강릉)	38	6	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	38	7	P1	구	교각	균열	0.4	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	38	8	P1	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	38	9	P1	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	38	10	P1	구	교각	균열	0.1	3		m	1	3.00
속사교(강릉)	38	11	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	38	12	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	38	13	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	38	14	P1	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	38	15	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사교(강릉)	38	16	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	38	17	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	2	0.60
속사교(강릉)	38	18	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	38	19	P1	구	교각	균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	38	20	P1	구	교각	콘크리트 박리		0.6	1.4	m²	1	0.84
속사교(강릉)	38	21	P1	구	교각	재료분리		0.5	0.15	m²	1	0.08
속사교(강릉)	38	22	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사교(강릉)	38	23	P1	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	38	24	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	38	25	P1	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	38	26	P1	구	교각	균열	0.2	4		m	1	4.00
속사교(강릉)	38	27	P1	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	38	28	P1	구	받침	받침 도장박락		0.1	0.7	m²	1	0.07
속사교(강릉)	38	29	P1	구	받침	받침 도장박락		0.1	0.8	m²	1	0.08
속사교(강릉)	38	30	P1	구	받침	받침 도장박락		0.1	1	m²	1	0.10
속사교(강릉)	38	31	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	38	32	P1	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	38	33	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	38	34	P1	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	38	35	P1	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	38	36	P1	구	교각	균열	0.2	2.4		m	1	2.40
속사교(강릉)	38	37	P1	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	38	38	P1	구	교각	콘크리트 박리		0.5	0.4	m²	1	0.20
속사교(강릉)	38	39	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.4	5	m²	1	2.00
속사교(강릉)	38	40	P1	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화(	1.2	2	m²	1	2.40
속사교(강릉)	38	41	P1	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화(	0.4	1	m²	1	0.40
속사교(강릉)	38	42	P1	구	교각	콘크리트 박리		0.4	0.5	m²	1	0.20
속사교(강릉)	38	43	P1	구	교각	콘크리트박리박락철근노출		0.7	2	m²	1	1.40
속사교(강릉)	38	44	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	38	45	P1	구	교각	콘크리트 박리		0.4	1.6	m²	1	0.64
속사교(강릉)	38	46	P1	구	교각	균열	0.1	1.8		m	1	1.80
속사교(강릉)	38	47	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	39	1	P2	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	39	2	P2	구	교각	균열	0.1	3.3		m	1	3.30
속사교(강릉)	39	3	P2	구	교각	균열	0.1	2.3		m	1	2.30
속사교(강릉)	39	4	P2	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	39	5	P2	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	39	6	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	7	P2	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	8	P2	구	교각	망상균열		1.8	0.8	m²	1	1.44
속사교(강릉)	39	9	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.25		m	1	0.25
속사교(강릉)	39	10	P2	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	39	11	P2	구	교각	균열	0.2	3.6		m	1	3.60
속사교(강릉)	39	12	P2	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	39	13	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	14	P2	구	교각	균열	0.1	3.1		m	1	3.10
속사교(강릉)	39	15	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	2	0.20
속사교(강릉)	39	16	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	17	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	39	18	P2	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	39	19	P2	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	39	20	P2	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	39	21	P2	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	39	22	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	39	23	P2	구	받침	받침 도장박락		0.5	0.6	m²	1	0.30
속사교(강릉)	39	24	P2	구	받침	받침 도장박락		0.4	0.4	m²	1	0.16
속사교(강릉)	39	25	P2	구	교각	균열	0.1	2.8		m	1	2.80
속사교(강릉)	39	26	P2	구	교각	콘크리트 박리		0.2	0.4	m²	1	0.08
속사교(강릉)	39	27	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	39	28	P2	구	받침	받침 도장박락		0.1	0.9	m²	1	0.09
속사교(강릉)	39	29	P2	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사교(강릉)	39	30	P2	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(강릉)	39	31	P2	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	39	32	P2	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	39	33	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	39	34	P2	구	교각	균열	0.2	4		m	1	4.00
속사교(강릉)	39	35	P2	구	교각	균열	0.2	3.6		m	1	3.60
속사교(강릉)	39	36	P2	구	교각	균열	0.1	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	39	37	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	38	P2	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	39	39	P2	구	교각	균열	0.2	3		m	1	3.00
속사교(강릉)	39	40	P2	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	41	P2	구	배수시설	배수관 길이부족		1		m	1	1.00
속사교(강릉)	39	42	P2	신	교각	돌뚝		1	1	m²	1	1.00
속사교(강릉)	39	43	P2	신	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	40	1	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	40	2	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	40	3	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	40	4	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	40	5	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	40	6	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	40	7	P3	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	40	8	P3	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사교(강릉)	40	9	P3	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	40	10	P3	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	40	11	P3	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	40	12	P3	구	받침	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	40	13	P3	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	40	14	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	40	15	P3	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	40	16	P3	구	교각	균열	0.3	15		m	1	15.00
속사교(강릉)	40	17	P3	구	받침	받침장치 부식		1.2	0.2	m'	1	0.24
속사교(강릉)	40	18	P3	구	교각	콘크리트 박리		2	0.7	m'	1	1.40
속사교(강릉)	40	19	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	40	20	P3	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.8	m'	1	0.08
속사교(강릉)	40	21	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	3	0.90
속사교(강릉)	40	22	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	40	23	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	40	24	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	40	25	P3	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	40	26	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	40	27	P3	구	받침	받침콘크리트 망상균열		0.1	1	m'	1	0.10
속사교(강릉)	40	28	P3	구	받침	받침콘크리트 망상균열		0.2	1.5	m'	1	0.30
속사교(강릉)	40	29	P3	구	교각	균열	0.1	1		m	2	2.00
속사교(강릉)	40	30	P3	구	교각	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
속사교(강릉)	40	31	P3	구	교각	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	40	32	P3	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사교(강릉)	40	33	P3	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	40	34	P3	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	40	35	P3	구	교각	균열	0.2	2.1		m	1	2.10
속사교(강릉)	40	36	P3	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	40	37	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	40	38	P3	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사교(강릉)	40	39	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	40	40	P3	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	40	41	P3	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	40	42	P3	구	교각	콘크리트 박락		1	1.7	m'	1	1.70
속사교(강릉)	40	43	P3	구	교각	콘크리트 박리		1	1	m'	1	1.00
속사교(강릉)	40	44	P3	구	교각	균열	0.3	3.5		m	1	3.50
속사교(강릉)	40	45	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	40	46	P3	구	교각	콘크리트 박리		1.6	2	m'	1	3.20
속사교(강릉)	40	47	P3	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	40	48	P3	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	40	49	P3	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	40	50	P3	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	40	51	P3	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	40	52	P3	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화(	1.2	2.2	m'	1	2.64
속사교(강릉)	41	1	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	41	2	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	41	3	P4	구	교각	균열	0.2	1.9		m	1	1.90
속사교(강릉)	41	4	P4	구	교각	보수재 균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	41	5	P4	구	교각	균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	41	6	P4	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	41	7	P4	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	41	8	P4	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	41	9	P4	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사교(강릉)	41	10	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	3	0.60
속사교(강릉)	41	11	P4	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	41	12	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	2	0.80
속사교(강릉)	41	13	P4	구	받침	받침장치 부식		0.8	0.1	m'	2	1.60
속사교(강릉)	41	14	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	41	15	P4	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	41	16	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	41	17	P4	구	받침	받침콘크리트 망상균열		0.1	0.8	m'	1	0.08
속사교(강릉)	41	18	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.4	2.6	m'	1	1.04
속사교(강릉)	41	19	P4	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사교(강릉)	41	20	P4	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.7	m'	1	0.07
속사교(강릉)	41	21	P4	구	교각	콘크리트 균열		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사교(강릉)	41	22	P4	구	교각	콘크리트 박리		0.6	1	m'	1	0.60
속사교(강릉)	41	23	P4	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	41	24	P4	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	41	25	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.2	0.3	m'	1	0.06
속사교(강릉)	41	26	P4	구	교각	콘크리트 박리		0.3	1.8	m'	1	0.54
속사교(강릉)	41	27	P4	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화(	0.5	7	m'	1	3.50
속사교(강릉)	41	28	P4	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	41	29	P4	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	41	30	P4	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	41	31	P4	신	받침	재균열	0.4	2.3		m	1	2.30
속사교(강릉)	42	1	P5	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	42	2	P5	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	42	3	P5	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	42	4	P5	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	42	5	P5	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사교(강릉)	42	6	P5	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	42	7	P5	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	42	8	P5	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	42	9	P5	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	42	10	P5	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사교(강릉)	42	11	P5	구	교각	균열	0.1	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	42	12	P5	구	교각	균열	0.3	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	42	13	P5	구	교각	균열	0.2	3		m	1	3.00
속사교(강릉)	42	14	P5	구	교각	콘크리트 파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사교(강릉)	42	15	P5	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	42	16	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	42	17	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	42	18	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	42	19	P5	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	42	20	P5	구	교각	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	42	21	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	3	0.30
속사교(강릉)	42	22	P5	구	받침	받침장치 부식		0.6	0.8	m'	2	0.96
속사교(강릉)	42	23	P5	구	받침	받침장치 부식		0.1	2	m'	1	0.20
속사교(강릉)	42	24	P5	구	받침	받침장치 부식		0.1	2	m'	1	0.20
속사교(강릉)	42	25	P5	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.1		m	3	0.30
속사교(강릉)	42	26	P5	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	42	27	P5	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	42	28	P5	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	42	29	P5	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사교(강릉)	42	30	P5	구	교각	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
속사교(강릉)	42	31	P5	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	42	32	P5	구	교각	재료분리		0.2	0.3	m'	1	0.06
속사교(강릉)	42	33	P5	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사교(강릉)	42	34	P5	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리) 표면열화(표층박리)	0.5	1.2	1.2	m'	1	0.60
속사교(강릉)	43	1	P6	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	2	P6	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사교(강릉)	43	3	P6	구	교각	균열	0.1	7		m	1	7.00
속사교(강릉)	43	4	P6	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	5	P6	구	교각	균열	0.1	1.7		m	1	1.70
속사교(강릉)	43	6	P6	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	7	P6	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	8	P6	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	9	P6	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	43	10	P6	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	11	P6	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사교(강릉)	43	12	P6	구	교각	콘크리트 박리		9	2	m'	1	18.00
속사교(강릉)	43	13	P6	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	43	14	P6	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	15	P6	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	43	16	P6	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	43	17	P6	구	교각	균열	0.2	2.3		m	1	2.30
속사교(강릉)	43	18	P6	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사교(강릉)	43	19	P6	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	20	P6	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	43	21	P6	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	2	0.40
속사교(강릉)	43	22	P6	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	43	23	P6	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사교(강릉)	43	24	P6	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	43	25	P6	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.3		m	1	0.30
속사교(강릉)	43	26	P6	구	받침	받침 도장박리		0.1	0.5	m'	1	0.05
속사교(강릉)	43	27	P6	구	받침	받침 도장박리		0.2	0.5	m'	1	0.10
속사교(강릉)	43	28	P6	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.5	m'	1	0.05
속사교(강릉)	43	29	P6	구	교각	콘크리트 박리		0.5	2	m'	1	1.00
속사교(강릉)	43	30	P6	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m'	1	0.40
속사교(강릉)	43	31	P6	구	받침	받침모르타르 균열	0.2	0.1		m	1	0.10
속사교(강릉)	43	32	P6	구	교각	균열	0.2	2.6		m	1	2.60
속사교(강릉)	43	33	P6	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	34	P6	구	교각	보수재 박리		0.8	1.5	m'	1	1.20
속사교(강릉)	43	35	P6	구	교각	콘크리트박리박락철근노출		0.7	5	m'	1	3.50
속사교(강릉)	43	36	P6	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사교(강릉)	43	37	P6	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	43	38	P6	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사교(강릉)	43	39	P6	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사교(강릉)	43	40	P6	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	41	P6	구	교각	균열	0.3	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	42	P6	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리) 표면열화(표층박리)	1	1.2	1.2	m'	1	1.20
속사교(강릉)	43	43	P6	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사교(강릉)	43	44	P6	구	교각	균열	0.2	0.6		m	2	1.20
속사교(강릉)	43	45	P6	구	교각	균열	0.1	3		m	1	3.00
속사교(강릉)	43	46	P6	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사교(강릉)	43	47	P6	구	교각	재료분리		0.4	4	m'	1	1.60
속사교(강릉)	43	48	P6	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사교(강릉)	43	49	P6	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사교(강릉)	43	50	P6	신	받침	받침모르타르 들뜸		0.3	0.5	m'	1	0.15
속사교(강릉)	43	51	P6	신	교각	망상균열		1	1	m'	1	1.00