

속사교(인천)

구분	위치	부재	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여 깊이 (mm)	경과년수	A (탄산화 속도계수)	평가등급
pH-1	S2	바닥판하면	11.5	54.5	43.0	20.0	2.57	a
pH-2	S4	바닥판하면	11.0	49.2	38.2	20.0	2.46	a
pH-3	A1	교대	13.5	64.6	51.1	20.0	3.02	a
pH-4	P2	교각	12.0	92.8	80.8	20.0	2.68	a
pH-5	P4	교각	15.5	93.9	78.4	20.0	3.47	a