

[화산JCT R-A교] 결과표

개별교량명 : 화산JCT R-A교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>-</i>	<i>a</i>
평균			0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.150	0.150	0.200	<i>-</i>	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	<i>-</i>	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.040	0.005	0.007	0.006	0.002	0.014	0.014	0.040	<i>-</i>	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.152	
2. 상태평가 결과 =													B	

[화산JCT R-A교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		화산JCT R-A교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.152	B	55	1	55	1.000	0.152
합계(Σ)			55	1	55	1.000	0.152
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.152
2. 상태평가 결과 =							B