

양성교(상)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	4.0	41.0	37.0	0.94	1,540	18
2	S5 바닥판	3.0	37.0	34.0	0.71	2,312	18
3	S7 바닥판	4.0	37.0	33.0	0.94	1,225	18
4	P2 코핑부	5.0	91.0	86.0	1.18	5,325	18
5	P5 코핑부	7.0	77.0	70.0	1.65	1,800	18
6	A2 벽체	9.0	47.0	38.0	2.12	321	18