

양성교(하)							
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	최소철근 피복두께 (mm)	잔여피복 두께 (mm)	탄산화 속도	예측년수	경관년수
1	S2 바닥판	4.0	34.0	30.0	0.94	1,013	18
2	S5 바닥판	3.0	36.0	33.0	0.71	2,178	18
3	S7 바닥판	5.0	37.0	32.0	1.18	737	18
4	P2 코핑부	11.0	100.0	89.0	2.59	1,178	18
5	P5 코핑부	2.0	55.0	53.0	0.47	12,641	18
6	A2 벽체	5.0	55.0	50.0	1.18	1,800	18